

# akurit SK Deco-SPK

Decoratieve profiellijm

**minerale lijm mortel voor akurit SSP stucwerk en decoratieve profielen**

- zeer goede hechtingseigenschappen
- kleur: wit



## Toepassingen

- voor verlijming op draagkrachtige minerale en organische, niet-elastische ondergronden
- voor buiten en binnen

## Eigenschappen

- mineraal

## Samenstelling

- wit cement conform DIN EN 197-1
- gegradeerde gesteentekorrel conform DIN EN 13139
- lichte minerale toeslagstoffen
- additieven voor de regeling en verbetering van de verwerkings- en producteigenschappen

## Ondergrond

### Geschikte substraten

- mineraal en organisch gebonden ondergronden

### Toestand / Inspecties

- Voor de beoordeling van de gipssokkel moeten VOB/C DIN 18350, deel 3, DIN EN 13914-1/13914-2 en de gipsnorm DIN 18550-1/18550-2 in acht worden genomen.
- De ondergrond moet droog, draagkrachtig, schoon en vrij zijn van stof en resten, scheidingsmiddelen, uitbloeiingen en sinterlagen die de hechting verminderen.
- Het draagvermogen, vooral van oude pleisters en verf, moet nauwlettend worden gecontroleerd (bv. afscheurtest of roostersnede uitvoeren).
- Nieuw aangebrachte wapeningslagen en funderingslagen moeten ten minste 14 dagen kunnen uitharden.

### Voorbehandling

- Niet-draagkrachtige coatings volledig verwijderen.
- Oneffenheden in de ondergrond moeten gelijk met het oppervlak worden geplamuurd.
- Losse delen, stof en verontreinigingen die de hechting verminderen verwijderen.
- Zuigende ondergronden moeten worden voorbehandeld.
- Bij het bevestigen van akurit sierprofielen op organisch verlijmde onder- of bovenlagen vooraf voorstrijken met akurit GPG pleistergrondering.

# akurit SK Deco-SPK

Decoratieve profiellijm

## Verwerking

### Temperatuur

- Niet aanbrengen en drogen / laten instellen met lucht, materiaal- en ondergrondtemperaturen onder +5°C en ook bij verwachte nachtvorst evenals boven +30°C, direct zonlicht, sterk verwarmde ondergronden en/of sterke wind.

### Mengen / Voorbereiden

- Bij handmatig mengen eerst de hoeveelheid water die bij de technische gegevens opgegeven is in een schoon vat gieten en er daarna droge mortel in strooien. Zuiver leidingwater gebruiken.
- Meng het materiaal homogeen en klontvrij met behulp van een geschikt roerwerk, laat het 3 minuten rijpen en roer dan opnieuw, voeg indien nodig meer water toe, en pas de consistentie aan de toepassing aan.
- Niet mengen met andere producten en/of vreemde stoffen.

### Toepassing / Verwerking / Montage

- Toepassing volgens de gecombineerde methode (drijvend-boter methode)
- Breng het product aan met een roestvrijstalen getande spaan. Gebruik een 10 x 10 mm getande spaan voor verlijming en een 6 x 6 mm getande spaan voor voegvorming.
- Gebruik bij een oneffen ondergrond eventueel een troffel met verschillende tanden.

### Verwerkingstijd

- Het gemengde product kan worden aangebracht bij +20 °C gedurende ongeveer 2 uur.
- Reeds opgesteven mortel mag niet meer met extra water worden verdund, vermengd of verder verwerkt.

### Drogen / Hardend

- Het drogen hangt af van de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en het zuigvermogen van de ondergrond.
- De verse mortel moet worden beschermd tegen te snelle uitdroging en ongunstige weersinvloeden zoals bv. vorst, tocht, rechtstreekse bezonning en slagregen, evt. afdekken met folie.

### Gereedschapsreiniging

- Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

## Leveringsvorm

- 20 kg/zak

## Opslag

- Zakken droog en conform de vereisten op pallets bewaren.
- In gesloten originele verpakking minstens 12 maanden na productiedatum te bewaren.

## Verbruik / Opbrengst

- Verbruik: ca. 5,2 – 7,2 kg/m<sup>2</sup>, afhankelijk van de gebruikte vertanding

## Technische gegevens

<b>Waterbehoefte</b>	ca. 7,2 l per 20 kg/zak
<b>Drukvastheid</b>	≥ 6 N/mm <sup>2</sup>
<b>Brandklasse</b>	A2-s1, d0 conform EN 13501
<b>Capillaire wateropname</b>	W <sub>c</sub> 2 conform EN 998-1
<b>Waterdampdoorlaatbaarheid μ</b>	≤ 25
<b>thermische geleidbaarheid</b> λ <sub>10,dry,mat.</sub> voor P=50%	≤ 0,82 W/(mK)
<b>thermische geleidbaarheid</b> λ <sub>10,dry,mat.</sub> voor P=90%	≤ 0,89 W/(mK)

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

# akurit SK Deco-SPK

Decoratieve profiellijm

## Veiligheids- en verwijderingsinstructies

### Veiligheid

- Product reageert sterk alkalisch met vocht/water. Bescherm daarom de ogen en de huid. Bij contact principieel met water spoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts consulteren.
- Nadere informatie op het veiligheidsinformatieblad opvolgen.

### GIS-CODE

- ZP1 (cementhoudende producten, chromaatarm)

### Verwijdering

- Verpakking volledig leegmaken en afvoeren om te recycleren.
- Verwijdering volgens de officiële voorschriften.
- Uitgehard product verwijderen volgens de plaatselijke overheidsbepalingen. Niet in de riolering laten terechtkomen. Verwijderen van het uitgeharde product, zoals betonafval en betonslib. Afvalstoffencode volgens de Europese afvalcatalogus naargelang de herkomst: 17 01 01 (beton) of 10 13 14 (betonafval en betonslib).

## Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.