

TKV-p

Traskalkvulmortel

Mortel om metselwerk op te vullen en te injecteren onder lage druk

- veredeld met additieven
- drukvastheid: ca. 5 N/mm² na 28 dagen bij gemiddelde waterbehoefte



TOEPASSINGEN

- voor het restaureren en herstellen van historisch metselwerk
- voor het vervaardigen van vulmortel om holle ruimtes op te vullen

EIGENSCHAPPEN

- mineraal
- gemodificeerd en gestabiliseerd
- kleur: grijs

SAMENSTELLING

- Traskalk conform DIN EN 459-1
- tras conform DIN 51043
- gegradeerde gesteentekorrel conform DIN EN 12620

ONDERGROND

- Voorbehandeling**
- De ondergrond moet vóór het vullen via de daarvoor gelegde buizen naargelang het zuigvermogen van het metselwerk worden voorbevochtigd.
 - Het voorbevochtigen zou grondig en tijdig, eventueel dagen voordien, moeten gebeuren.
 - Daardoor wordt verzekerd dat er uit de ingebrachte mortel niet te veel aanmaakwater wordt weggetrokken, wat zou leiden tot onvolledige opvulling en mortel die niet goed hecht en niet sterk is.

VERWERKING

Temperatuur	<ul style="list-style-type: none">■ Niet verwerken en laten drogen en uitharden bij lucht-, materiaal- en ondergrondtemperaturen van minder dan +5 °C alsook boven +30 °C, bij rechtstreekse bezonning en/of sterke wind.
Mengen / Voorbereiden	<ul style="list-style-type: none">■ Droge mortel in de doorloopmenger, betonmolen of dwangmenger met zuiver water mengen naargelang de consistentie.■ Bij handmatig mengen eerst de hoeveelheid water die bij de technische gegevens opgegeven is in een schoon vat gieten en er daarna droge mortel in strooien. Zuiver leidingwater gebruiken.■ 3 minuten mengen met een mixer die in de tegengestelde richting draait.■ De consistentie van de mortel moet aan de omstandigheden van het bouwwerk worden aangepast.■ Niet mengen met andere producten en/of vreemde stoffen.
Verwerking	<ul style="list-style-type: none">■ Voor het vullen kunnen geschikte machines (bv. worm- of plunjerpompen) worden gebruikt.■ Wij raden aan om te vullen met de ingebouwde buizen in de muur.
Verwerkingstijd	<ul style="list-style-type: none">■ ca. 60 minuten bij 20°C en 65% rel. luchtvochtigheid■ Reeds opgesteven mortel mag niet meer met extra water worden verdund, vermengd of verder verwerkt.
Drogen / Hardend	<ul style="list-style-type: none">■ De verse mortel moet worden beschermd tegen te snelle uitdroging en ongunstige weersinvloeden zoals bv. vorst, tocht, rechtstreekse bezonning en slagregen, evt. afdekken met folie.
Gereedschapsreiniging	<ul style="list-style-type: none">■ Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

LEVERINGSVORM

- 20 kg/zak
- 35 kg/zak
- 28 kg/zak
- 29 kg/zak
- 40 kg/zak

OPSLAG

- Zakken droog en conform de vereisten op pallets bewaren.

VERBRUIK / OPBRENGST

- opbrengst: naargelang de consistentie en korrelopbouw ca. 650 liter natte mortel per ton
- opbrengst: ca. 10 l natte mortel per 20 kg/zak
- opbrengst: ca. 17,5 l natte mortel per 35 kg/zak

TECHNISCHE GEGEVENS

Binder basis	Traskalk
Drukvastheid	≥ 5 N/mm ²
Korrelgrootte	0 mm, 0 – 1 mm, 0 – 2 mm
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Waterbehoefte	ca. 10,0 l per 20 kg/zak, ca. 14,5 l per 29 kg/zak, ca. 17,5 l per 35 kg/zak, ca. 20 l per 40 kg/zak, ong. 14 liter per 28 kg/zak
Verwerkingstijd	ca. 60 minuten

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

VEILIGHEIDS- EN VERWIJDERINGSINSTRUCTIES

Veiligheid	<ul style="list-style-type: none">■ Product reageert sterk alkalisch met vocht/water. Bescherm daarom de ogen en de huid. Bij contact principieel met water spoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts consulteren.■ Nadere informatie op het veiligheidsinformatieblad opvolgen.
Verwijdering	<ul style="list-style-type: none">■ Verwijdering volgens de officiële voorschriften.■ Verpakking volledig leegmaken en afvoeren om te recycleren.■ Uitgehard product verwijderen volgens de plaatselijke overheidsbepalingen. Niet in de riolering laten terechtkomen. Verwijderen van het uitgeharde product, zoals betonafval en betonslib. Afvalstoffencode volgens de Europese afvalcatalogus naargelang de herkomst: 17 01 01 (beton) of 10 13 14 (betonafval en betonslib).

ALGEMENE AANWIJZINGEN

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.