

### Goed vervormbare flexibele voegmortel

- inwasbaar
- TNF-s: voegbreedte 2 – 7 mm
- TNF-b: voegbreedte 3 – 15 mm
- kleur: grijs



## TOEPASSINGEN

- om geslepen of gepolijste natuursteenplaten te voegen
- om verkleuringsgevoelige natuursteenplaten en keramische bedekking te voegen volgens de eisen van DIN 18332 en DIN 18352
- voor vochtige en natte ruimtes
- voor vloerbedekkingen op terrassen, balkons, traptreden, bordessen, vensterbanken, vloerverwarming (dekvloeren)
- voor kalksteenplaten (Solnhofen, Jura-marmer, Travertin), Kristallijn marmer (Carrara, Sabiato, Thassos), graniet, basalt, gres, aardewerk, fijn gres, Cotto, Glas en sinterglasmozaïeken
- voor binnen en buiten

## EIGENSCHAPPEN

- mineraal
- gemakkelijk en vlot verwerkbaar
- levert een schoon, rustiek en scheurvrij voegbeeld op
- na uitharding bestand tegen weersinvloeden en vorst
- zeer flexibel
- speciaal op zwak zuigende bedekkingen afgestemd waterretentievermogen, opstijf- en afwasgedrag
- hydraulisch verhardend en uithardend

## SAMENSTELLING

- cement conform DIN EN 197-1
- tras conform DIN 51043
- gegeradeerd kwartszand conform DIN EN 13139
- additieven voor de regeling en verbetering van de verwerkings- en producteigenschappen

## ONDERGROND

- |                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Aandachtspunten</b> | ■ Gelegde bedekkingen mogen pas worden gevoegd, nadat het mortelbed volledig is uitgehard.   |
| <b>Voorbehandeling</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ De voegen vóór het uitharden van de legmortel gelijkmatig diep wegkrabben en reinigen.</li> <li>■ Bij zuigende bedekkingen de voeg vlak vóór het voegen voorbevochtigen.</li> </ul> |

## VERWERKING

<b>Temperatuur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Niet aanbrengen en drogen / laten instellen met lucht, materiaal- en ondergrondtemperaturen onder +5°C en ook bij verwachte nachtvorst evenals boven +30°C, direct zonlicht, sterk verwarmde ondergronden en/of sterke wind.</li> </ul>
<b>Mengen / Voorbereiden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bij handmatig mengen eerst de hoeveelheid water die bij de technische gegevens opgegeven is in een schoon vat gieten en er daarna droge mortel in strooien. Zuiver leidingwater gebruiken.</li> <li>■ Materiaal met een geschikte mixer homogeen mengen tot er geen klonten meer zijn, kort laten rusten en vervolgens, evt. met verdere toevoeging van water, nogmaals oproeren en consistentie vakkundig afstemmen.</li> <li>■ Niet mengen met andere producten en/of vreemde stoffen.</li> </ul>
<b>Verwerking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ De voegmortel diagonaal ten opzichte van het verloop van de voegen en gelijk met oppervlak aanbrengen met een geschikt hardrubberen bord of schuimrubberen voegbord.</li> <li>■ Overtollige mortel aftrekken en indien nodig na het aantrekken nogmaals met vers materiaal navoegen.</li> <li>■ Nadat de mortel (vingertest) voldoende is aangetrokken, overtollig materiaal met een vaste en licht vochtige spons diagonaal ten opzichte van het verloop van de voegen afwassen zonder het voegoppervlak uit te wassen.</li> <li>■ Bij bestrating met afgekante randen mag de voeg na reiniging slechts tot aan de onderkant van de afkanting met voegmortel zijn gevuld.</li> </ul>
<b>Verwerkingstijd</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ca. 30 minuten</li> <li>■ Reeds opgesteven mortel mag niet meer met extra water worden verdund, vermengd of verder verwerkt.</li> <li>■ Tijdsaanwijzingen hebben betrekking op +20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid.</li> </ul>
<b>Drogen / Hardend</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ De verse mortel moet worden beschermd tegen te snelle uitdroging en ongunstige weersinvloeden zoals bv. vorst, tocht, rechtstreekse bezonning en slagregen, evt. afdekken met folie.</li> <li>■ Het met TNF-s gevoegde oppervlak is beloopbaar na ongeveer 12 uur (TNF-b: na ongeveer 5 uur) en belastbaar na ongeveer 48 uur (bij +20 °C).</li> </ul>
<b>Gereedschapsreiniging</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.</li> </ul>
<b>Opmerkingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ongelijk gemengd materiaal, restvocht in de ondergrond resp. ongelijkmatig zuigende ondergrond en bedekkingen, voegen die niet even diep zijn kunnen leiden tot ongelijkmatig drogen van de voegmortel met vlekken.</li> <li>■ Wij raden aan vóór de uitvoering te proefvoegen.</li> <li>■ Bij ongunstige verhardingsomstandigheden kan de kwaliteit en esthetiek van de voeg door nabehandeling met zuiver leidingwater worden verbeterd.</li> </ul>

## LEVERINGSVORM

- 25 kg/zak

## OPSLAG

- Zakken droog en conform de vereisten op pallets bewaren.

## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Voegbreedte</b>	TNF-s: 2 - 7 mm, TNF-b: 3 - 15 mm
<b>Korrelgrootte</b>	TNF-s: 0 – 0,25 mm, TNF-b: 0 – 0,5 mm
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	+5°C tot +30°C
<b>Waterbehoefte</b>	ca. 7,5 per 25 kg/zak
<b>Verwerkingstijd</b>	ca. 30 minuten
<b>Toegankelijkheid</b>	TNF-s: na ca. 12 uur, TNF-b: na ca. 5 uur
<b>Belastbaarheid</b>	na ca. 48 uur

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

## VEILIGHEIDS- EN VERWIJDERINGSINSTRUCTIES

<b>Veiligheid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Product reageert sterk alkalisch met vocht/water. Bescherm daarom de ogen en de huid. Bij contact principieel met water spoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts consulteren.</li> <li>■ Nadere informatie op het veiligheidsinformatieblad opvolgen.</li> </ul>
<b>GIS-CODE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ZP1 (cementhoudende producten, chromaatarm)</li> </ul>
<b>Verwijdering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verpakking volledig leegmaken en afvoeren om te recycleren.</li> <li>■ Verwijdering volgens de officiële voorschriften.</li> <li>■ Uitgehard product verwijderen volgens de plaatselijke overheidsbepalingen. Niet in de riolering laten terechtkomen. Verwijderen van het uitgeharde product, zoals betonafval en betonslib. Afvalstoffencode volgens de Europese afvalcatalogus naargelang de herkomst: 17 01 01 (beton) of 10 13 14 (betonafval en betonslib).</li> </ul>

## ALGEMENE AANWIJZINGEN

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de vermelde waarden en eigenschappen variëren. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.