

akurit VARIO FBS-DBE

Vensterbank systeem afdichtingshoek

Butyl afdichtingshoek met aluminium laminaat

- Formaat: grondvlak 100 x 100 mm, opstaande rand 25 mm
- Materiaaldikte: 2,0 mm
- zelfklevend



Toepassingen

- voor het vormen van het tweede afdichtingsniveau onder vensterbanken in combinatie met de akurit VARIO vensterbankwig of de akurit UNI-SD universele plintaafdichting

Eigenschappen

- Bouwmateriaalklasse B2 (normale brandbaarheid) conform DIN 4102-1

Ondergrond

Toestand / Inspecties

- Stabiele, egale, droge ondergrond – vrij van substanties die de hechting kunnen aantasten (bv. vet, vuil).

Voorbehandling

- We raden aan de ondergrond te reinigen en een hechtingstest uit te voeren.
- Bij speciale oppervlakken (geverfd of met poedercoating) kan het nodig zijn om de ondergrond voor te behandelen voordat de butyltapes worden aangebracht – na overleg met de leverancier van deuren of ramen.

Verwerking

Temperatuur

- Niet verwerken bij lucht-, materiaal- en ondergrondtemperaturen van minder dan +5 °C of meer dan +30 °C.

Toepassing / Verwerking / Montage

- Kleef de akurit VARIO FBS-DBE afdichtingstape hoek in de binnenhoek op de isolatieweg en het raam of de dagkant zonder holle ruimtes achter te laten. Knip de afdichtingsband af op de gewenste lengte. Breng een overlapping van minstens 2 cm aan op de hoek van de afdichtingstape, maar niet voorbij de dubbele folie van de binnenhoek. Buig de afdichtingstape voor en lijn uit met de beschermfolie. Verwijder de beschermfolie aan de achterzijde, bevestig eerst het oppervlak (55 mm) op de raamspie met een aandrukroller, druk vervolgens op de 25 mm opstaande rand op het raam of het dagkant zonder holtes of vouwen achter te laten en rol op.

Leveringsvorm

- 10 stuks/karton

Opslag

- Droog en conform de vereisten bewaren.
- Beschermen tegen rechtstreekse bezonning.

akurit VARIO FBS-DBE

Vensterbank systeem afdichtingshoek

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.