

BD1K

Revêtement épais bitumineux à un composant

quick-mix
Une marque de **sievert**



Revêtement épais bitumineux sans solvants et rempli de polystyrène

Enduit extérieur selon EN 15814

- produit du système ÖKOTAN
- à un composant
- mise en œuvre facile
- séchage complet : au moins 3 jours



APPLICATIONS

- pour l'étanchéité et la protection d'ouvrages en contact avec la terre selon DIN 18533
- Pour l'étanchement des éléments de construction au contact de la terre contre l'humidité du sol et l'eau sans pression (W1-E), contre l'eau exerçant une pression modérée de l'extérieur (W2.1-E), contre l'eau sans pression sur dalle recouverte de terre (W3-E), contre les projections d'eau au niveau du socle mural (W4-E)
- Sur des murs et dalles de fondation au contact de la terre, au niveau du socle mural et sur les dalles recouvertes de terre
- Revêtement épais sur maçonnerie non enduite de tous types, ainsi que béton, maçonnerie mixte, enduits de la catégorie de mortier GP CS III ou CS IV selon la norme DIN EN 998-1 et anciennes étanchéités bitumineuses
- L'étanchement avec des revêtements bitumineux épais modifiés aux polymères contre l'eau sous pression à forte sollicitation (W2.2-E) ne satisfait pas à la norme DIN 18533 et doit faire l'objet d'un contrat avec le maître d'ouvrage avant d'entamer les travaux d'étanchement.
- pour l'extérieur et l'intérieur

PROPRIÉTÉS

- sans solvant
- prêt à l'emploi
- à un composant
- traitement facile
- Grande flexibilité
- stabilité élevée
- Enrichi au polystyrène
- résistant au gel et au sel de déneigement

BD1K

Revêtement épais bitumineux à un composant

quick-mix
Une marque de **sievert**



SUPPORT

Supports appropriés

- Maçonnerie non enduite de tous types
- béton
- maçonnerie composée de différents matériaux
- Enduits de la catégorie CS III ou CS IV selon la norme DIN EN 998-1
- Anciennes étanchéités bitumineuses

Evaluation

- Le support doit être exempt de gel, sec en surface, porteur, propre et exempt d'impuretés et de couches séparatrices de toute sorte (par ex. couches de peinture, huiles de coffrage).
- Les enduits doivent être durcis.

Préparation du support

- Les zones critiques comme par ex. les congés, les fondations et les jonctions mur/sol doivent être protégées contre l'humidité pouvant s'infiltrer de l'autre côté avec les barbotines d'étanchéité minérales quick-mix MDS ou MDF.
- Éliminer les pièces lâches, la poussière et les encrassements nuisant à l'adhérence.
- Les arêtes doivent être cassées et les joints creux doivent être réalisés avec un mortier approprié, par ex. quick-mix MHK-S Mortier minéral pour joints creux ou akurit UNI-SD Joint universel pour plinthes, dans un rayon de 40 à 60 mm.
- Dans le cas d'une maçonnerie non crépie, les joints > 5 mm doivent être fermés au préalable avec un mortier approprié. Les joints ouverts < 5 mm ainsi que le profilage de la surface doivent également être fermés, ce qui peut être fait soit par crépissage, soit par application d'une couche de quick-mix BD1K Revêtement épais bitumineux d'une épaisseur suffisante. Dans le cas des surfaces en béton, des cloques peuvent se former dans la couche d'étanchéité, en particulier en cas d'ensoleillement intensif. Il est possible d'éviter autant que possible la formation d'ampoules en appliquant au préalable une couche de vernis à gratter.
- Tous les supports minéraux doivent être prétraités avec le primaire ÖKOTAN.

COMPOSITION

- Base du matériau : caoutchouc bitumineux

MISE EN OEUVRE

Température

- Ne pas appliquer, ni laisser sécher / durcir, lorsque la température de l'air, du matériau ou du support est inférieure à +5 °C, en cas de gelées nocturnes prévisibles, lorsque la température est supérieure à +35 °C, en cas d'exposition à la lumière solaire directe et de chaleur particulièrement importante au niveau du support, et / ou de vent violent.

Mélange / Préparation / Traitement

- Projection avec des pompes ad hoc. En cas de doute, veuillez contacter notre service technique.

BD1K

Revêtement épais bitumineux à un composant



MISE EN OEUVRE

Application

- Toujours appliquer le produit sur le côté en contact avec l'eau.
- Appliquer uniformément le revêtement épais sur toute la surface à l'aide d'une truelle, d'une spatule ou d'un lisseur en minimum deux passages.
- Classe d'exposition à l'eau **W1-E** (humidité du sol et eau sans pression) :
l'application de la deuxième couche d'étanchéité peut se faire frais sur frais.
- Classe d'exposition à l'eau **W2.1-E** (Effet modéré de l'eau sous pression):
L'application de la deuxième couche d'étanchéité ne se fait qu'après un séchage suffisant de la première couche d'étanchéité, de sorte que la première couche d'étanchéité ne soit pas endommagée par l'application suivante. Pour les étanchéités contre l'eau sous pression, la couche de renforcement quick-mix VE doit toujours être posée après la première opération en tant que couche de renforcement définie.
- Classe d'exposition à l'eau **W3-E** (Eau sans pression sur les dalles recouvertes de terre):
La couche épaisse doit être appliquée en deux fois. Elle doit donner une couche cohérente qui adhère au support. Avant l'application de la 2e couche d'étanchéité, la première couche d'étanchéité doit être suffisamment sèche pour ne pas être endommagée par la 2e application. Après la 1ère opération, il convient d'insérer la couche de renforcement quick-mix VE comme couche de renforcement.
- Classe d'exposition à l'eau **W4-E** (projections d'eau et humidité du sol au niveau du socle mural) :
l'application de la deuxième couche d'étanchéité peut se faire frais sur frais.
- Les épaisseurs de couche humide spécifiées ne peuvent pas être dépassées de plus de 100 % en aucun point ; les épaisseurs minimum de couche sèche doivent être respectées en tous points.
- **Épaisseurs minimales des couches selon DIN 18533 :**
W1-E : épaisseur de la couche humide env. 3,6 mm / épaisseur de la couche sèche 3,0 mm
W2.1 : épaisseur de la couche humide env. 4,8 mm / épaisseur de la couche sèche 4,0 mm y compris l'incrustation de renforcement
W3-E : épaisseur de la couche humide env. 4,8 mm / épaisseur de la couche sèche 4,0 mm y compris l'incrustation de renforcement
W4-E : épaisseur de la couche humide env. 3,6 mm / épaisseur de la couche sèche 3,0 mm

Séchage / Durcissement

- Le temps de séchage de l'étanchéité fini dépend de l'humidité de l'air, de la température et de la quantité appliquée.
- Le temps de séchage en profondeur est d'au moins 3 jours. Ce n'est qu'à ce moment que les travaux de remblayage peuvent commencer.
- Le revêtement épais bitumineux doit être protégé contre un séchage trop rapide ainsi que contre les intempéries (gel, pluie, etc.).

Nettoyage des outils

- Nettoyer à l'eau les outils et les appareils immédiatement après emploi.
- À l'état durci, seule une élimination par voie mécanique ou à l'aide de solvants est possible.

Remarques

- L'eau ne doit pas s'infiltrer entre le support et l'étanchéité pendant la phase de construction.
- Protéger l'étanchéité contre les dommages (couches de protection / couches d'usure selon DIN 4095 et DIN 18533).
- Utiliser exclusivement du matériau de remplissage non argileux pour le remblayage des excavations car le compactage et le gonflement de sols cohésifs risque de provoquer des forces de poussée inadmissibles. Ne pas utiliser d'éboulis ni de gravats pour remblayer les excavations. Toute charge ponctuelle sur l'étanchéité doit être évitée.
- Évitez les charges ponctuelles sur l'étanchéité, telles que celles causées par les tôles ondulées ou à fossettes.
- Utilisez quick-mix ÖKOTAN BKP pour coller les panneaux de drainage et de protection.

FORME DE LIVRAISON

- Seau de 30 l

BD1K

Revêtement épais bitumineux à un composant

quick-mix
Une marque de **sievert**



STOCKAGE

- Stocker le produit dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et dans son emballage d'origine fermé au sein de l'usine de production.
- Entreposage possible pendant au moins 6 mois après la date de fabrication, dans le conteneur d'origine.

CONSOMMATION / RENDEMENT

- Consommation : env. 1,2 l/m² par mm d'épaisseur de couche sèche
- consommation :
 - env. 1 – 2 l/m² pour enduit gratté
 - env. 3,6 l/m² pour humidité du sol et sans pression d'eau selon DIN 18533 W1-E
 - env. 4,8 l/m² pour exposition modérée à la pression d'eau selon DIN 18533 W2.1-E
 - env. 4,8 l/m² sans pression d'eau sur des planchers recouverts de terre selon DIN 18533 W3-E
 - env. 3,6 l/m² pour projections d'eau et humidité du sol sur le socle mural selon DIN 18533 W4-E

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe de pontage des fissures	RÜ3-E selon DIN 18533
Résistance à la pluie	après env. 2 heures
Temps de séchage	au moins 3 jours
Résistance à la température	-20°C à +100°C

Toutes les données indiquées sont des valeurs moyennes qui ont été déterminées en laboratoire selon les normes d'essai applicables et par des essais d'applications. Des divergences sont possibles dans la pratique.

REMARQUES DE SÉCURITÉ ET DE MISE AU REBUT

- Vider totalement l'emballage et le déposer dans un centre de recyclage.
- Mettre au rebut conformément à la réglementation.

REMARQUES GÉNÉRALES

Les indications de cette fiche technique ne sont que des recommandations générales. En cas de questions portant sur un cas d'application précis, veuillez vous adresser à notre conseiller technico-commercial compétent. Toutes les indications reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles et se rapportent à une utilisation conforme aux usages de la profession. Toutes les indications sont données sans engagement et ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de vérifier si le produit est compatible avec l'utilisation prévue. Aucune garantie n'est donnée quant à la validité générale des indications, quelles que soient les conditions météorologiques, de mise en œuvre ou de l'ouvrage. Sous réserve de modifications à la suite de progrès techniques concernant le produit et les méthodes d'application.

Respecter les règles générales de la construction, les normes et directives en vigueur et les directives techniques de mise en œuvre. La présente fiche technique annule et remplace les éditions précédentes. Les informations les plus récentes peuvent être consultées sur notre site Web.