



Oplosmiddelvrije bitumineuze grondlaag

- regenvast: na ca. 3 uur
- volledige droging: minstens 12 uur



TOEPASSINGEN

- voor stofbinding en betere hechting op bitumineuze en minerale ondergronden
- voor de voorbereiding en stofbinding van de ondergrond vooral op daken
- ter verbetering van de hechting voor daaropvolgende bitumineuze bescherm- en afdichtingslagen
- voor binnen als voorbehandeling vóór het verlijmen van bitumenbanen
- voor buiten en binnen

EIGENSCHAPPEN

- vrij van oplosmiddelen
- gebruiksklaar
- geurloos
- rolbaar en smeerbaar
- kleur: zwart

SAMENSTELLING

- materiaalbasis: bitumenemulsie

ONDERGROND

Geschiedte ondergrond	■ minerale ondergronden, barrièrepleister, beton, pleister, dekvloer, baksteen en kalkzandsteen, cellenbeton en metselwerk met holle blokken
Aandachtspunten	■ De ondergrond moet droog, draagkrachtig, schoon en vrij zijn van stof en resten, scheidsmiddelen, uitbloeiingen en sinterlagen die de hechting verminderen. ■ Pleister moet uitgehard zijn.
Voorbehandeling	■ De ondergrond moet worden voorbereid in overeenstemming met DIN 18533 Deel 3. ■ Metselwerkoppervlakken moeten vlak worden afgevoegd, randen en hoekprofielen moeten worden afgerond. Gegolfde randen in het wand-/vloeroppervlak moeten snel worden gevormd met een geschikte mortel, bijv. snelmengsel MHK-S minerale gegolfde randmortel (radius minstens 4 cm), voordat met de waterdichtingswerkzaamheden wordt begonnen.

VERWERKING

Temperatuur	■ Verwerkbaar bij lucht-, materiaal- en ondergrondtemperaturen van +5 °C tot +35 °C.
Mengen / Voorbereiden	■ Product goed oproeren vóór gebruik.



VERWERKING

Verwerking	■ Het product met een borstel, rol of geschikt gereedschap in een dunne laag over het volledige oppervlak aanbrengen.
Drogen / Hardend	■ De verse bitumengrondlaag is wateroplosbaar en moet tegen waterbelasting worden beschermd tot ze volledig droog is. ■ Beschermen tegen te snelle uitdroging en ongunstige weersinvloeden (vorst, regen enz.). ■ Naargelang het weer en de temperatuur een doordroogtijd van minstens 12 uur respecteren, vooraleer een daaropvolgende laag aan te brengen.
Gereedschapsreiniging	■ Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.
Opmerkingen	■ Tijdens de bouwfase mag er geen water tussen de ondergrond en de grondlaag geraken.

LEVERINGSVORM

- 10 l/emmer

OPSLAG

- Koel, vorstvrij en droog bewaren in de fabriek gesloten originele verpakking.
- in oorspronkelijke gesloten verpakking minstens 12 maanden na de productiedatum te bewaren

VERBRUIK / OPBRENGST

- Verbruik: ca. 0,15 l/m² per verflaag

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	zwart
Dichtheid	ca. 1,0 - 1,1 kg/l
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
Regenbestendigheid	na ca. 2-3 uur
Droogtijd	minstens 12 uur
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +80°C

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

VEILIGHEIDS- EN VERWIJDERINGSINSTRUCTIES

- Verpakking volledig leegmaken en afvoeren om te recycleren.
- Verwijdering volgens de officiële voorschriften.



ALGEMENE AANWIJZINGEN

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.