



BOUWEN – RENOVEREN – HERSTELLEN

BZ Snelcement

Snelhardende montagemortel



TECHNISCHE INFORMATIE

Drukvastheid	≥ 20 N/mm ²
Consistentie in de verwerking	licht plastisch
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
Verwerkingstijd	ca. 1 minuut

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

EIGENSCHAPPEN

- Door snelcement na enkele minuten belastbaar
- na uitharding bestand tegen weersinvloeden en vorst
- gemakkelijk te mengen
- watervast

TOEPASSINGEN

- Voor alle montagewerken, in het bijzonder om te verpluggen, te verankeren en te bevestigen
- Voor dringende herstellingen op beton
- Om gaten in muren op te vullen
- voor buiten en binnen

KWALITEIT

- gecontroleerde kwaliteit

VERWERKING

Niet verwerken bij lucht-, materiaal- en ondergrondtemperaturen van minder dan +5 °C.

Snelcement in een rubberen bak o.d. in een afgemeten hoeveelheid water (0,18 l/kg) strooien en oproeren tot het verwerkbaar is. Der Untergrund ist mattsfeucht vorzunässen. Het gemengde product kan bij +20 °C ca. 2 minuten worden verwerkt.

Ondergronden moeten worden voorbevochtigd. Snelcement in de voorziene gaten duwen en pluggen onmiddellijk op de definitieve positie zetten. De snelcement moet zonder holle ruimtes worden verwerkt. Snelcement dat buiten wordt verwerkt beschermen tegen binnendringend vocht, bv. door af te dekken. Gelieve slechts zoveel snelcement te mengen als in enkele minuten kan worden verwerkt. Opgesteven snelcement niet meer gebruiken. Snelcement mag niet in contact worden gebracht met non-ferrometalen, zoals zink, lood, koper en aluminium (gevaar voor corrosie).

Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

VERBRUIK

Verbruik: naargelang toepassing

OPSLAG

Droog en conform de vereisten bewaren.

LEVERINGSVORM

- 1 kg/emmer
- 5 kg/zak
- 10 kg/zak
- 15 kg/emmer

VERWIJDERING

Verpakking volledig leegmaken en afvoeren om te recyclen.



BOUWEN – RENOVEREN – HERSTELLEN

BZ Snelcement

Snelhardende montagemortel

Als je vragen hebt over onze producten, bel dan onze hotline voor technisch advies op +352 357711-1. De technische specificaties hebben betrekking op +20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten de benodigde tijd, lagere temperaturen verlengen deze. De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

04.04.2025

NOODNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A.

14, rue Edmond Reuter - L-5326 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu