

# akurit Panneau d'embrasure 035 RP sans revêtu

panneaux de retour fenêtre pour ETICS selon DIN  
EN 13162 en laine minérale incombustible (MW) –  
classe de matériaux de construction A1

- conductivité thermique :  $\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$
- dimensions : 1200 × 400 mm



## Applications

- pour système d'isolation thermique AKURIT

## Propriétés

- résistance au feu A1 - incombustible
- point de fusion > 1 000 °C
- non incandescent
- isolation thermique et acoustique
- absorption acoustique
- constamment hydrofuge
- ouvert à la diffusion
- recyclable

## Support

### État du support / Vérifications

- Le support doit être sec, propre, porteur, absorbant et exempt de résidus empêchant l'adhérence, d'agents de séparation, d'efflorescences et de couches de frittage.
- Notamment pour les vieux enduits et les vieilles peintures, la solidité du support doit être soigneusement vérifiée (p. ex. par un essai d'arrachement ou un essai de quadrillage).
- Il convient d'appliquer le matériau isolant uniquement sur des supports secs pour éviter toute décoloration de la façade.

### Préparation du support

- Les inégalités peuvent être comblées jusqu'à 1 cm/m pour les ETICS collés et 2 cm/m pour les ETICS collés et goujonnés. Les plus grandes inégalités du support doivent être égalisées mécaniquement ou par l'application d'un enduit d'égalisation.

## Mise en œuvre

### Température

- Ne pas appliquer, ni laisser sécher / durcir, lorsque la température de l'air, du matériau ou du support est inférieure à +5 °C, en cas de gelées nocturnes prévisibles, lorsque la température est supérieure à +30 °C, en cas d'exposition à la lumière solaire directe et de chaleur particulièrement importante au niveau du support, et / ou de vent violent.

### Mélange / Préparation / Traitement

- Découper des plaques isolantes avec un couteau pour isolant ou une scie.

# akurit Panneau d'embrasure

## 035 RP sans revêtu

### Application / Mise en œuvre / Montage

- Avant la pose des panneaux d'intrados, coller les profilés de raccord assortis à la fenêtre sur le châssis. Ce faisant, veiller à l'isolation correcte de la fenêtre.
- Les panneaux d'isolation sont fixés conformément aux spécifications de l'agrément du système d'isolation thermique/de l'agrément de type correspondant
- Avant l'application effective de la couche de colle, la colle doit être incorporée à la surface du panneau isolant non traité (bouchage sous pression). Le mortier-colle est ensuite appliqué « frais sur frais » dans un deuxième passage.
- Collage par la méthode des points : Appliquez un mortier de collage en cordon circonférentiel sur le bord du panneau et des points de colle au centre du panneau. La surface de contact de collage doit être d'au moins 40 %.
- Collage sur toute la surface en utilisant la méthode du lit de peigne sur des substrats plats : Appliquez le mortier de collage à l'aide d'une truelle dentée sur toute la surface du dos du panneau.
- Collage partielle : appliquer le mortier sur le support par bandes verticales en forme de serpent de manière à ce qu'au moins 50% de la surface soit recouverte de mortier. Les perles de collage doivent avoir une largeur d'env. 5 cm et une épaisseur d'env. 1 cm au milieu de la perle. L'entraxe des perles de collage ne doit pas dépasser 10 cm.
- Poser immédiatement les panneaux isolants - au plus tard 10 minutes après l'application de la colle - bord à bord serré et les presser en leur imprimant des légers mouvements latéraux.
- Ne laissez pas le mortier de collage s'infiltrer dans les joints des panneaux.
- Les joints de dilatation des bâtiments existants doivent être incorporés avec des profils de joints de dilatation spéciaux.

### Séchage / Durcissement

- Le délai d'attente intermédiaire requise dépend du mortier de collage utilisé et de la température ambiante et structurelle du corps.
- Le séchage et la prise sont ralentis par les températures basses et les hygrométries élevées et accélérés par les températures élevées et les hygrométries faibles
- Les surfaces isolées doivent être protégées de l'humidité extrême et de la lumière directe du soleil par des mesures appropriées, p. ex. en accrochant l'échafaudage. Appliquez rapidement la couche d'armature.

### Revêtement de finition

- Le traitement ultérieur des panneaux collés est possible après un durcissement suffisant du mortier-de collage.
- Un chevillage éventuellement nécessaire ou l'application de la couche d'armature est possible après un durcissement suffisant du mortier-colle.

### Remarques

- Les homologations du système correspondantes sont à prendre en compte lors de la mise en œuvre du produit dans des systèmes d'isolation thermique.
- Pour de plus amples instructions sur l'application du produit, voir la brochure << systèmes d'isolation thermique >>.
- Le chevillage doit être effectué conformément à la preuve statique ou aux détails de l'agrément général de l'autorité de construction / de l'agrément général de type du DIBt associé au système.
- Les panneaux d'isolation endommagés ou trempés ne doivent pas être installés. Il faut éviter le mortier de collage dans les joints des panneaux, l'utilisation de résidus de panneaux contaminés et les grosses coupures.

### Stockage

- Stocker au sec et de manière conforme.
- Protéger du rayonnement solaire direct.

### Épaisseur d'isolation disponibles

- 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm

# akurit Panneau d'embrasure 035 RP sans revêtu

## Caractéristiques techniques

<b>Clé de désignation</b>	MW-EN 13162 T5-DS(70,-)-TR5-WL(P)-MU1
<b>Abréviation de l'application</b>	WAP-zg selon DIN 4108-10
<b>Enduit adhésif</b>	sans revêtement
<b>Format du panel</b>	L x l (mm) : 1200 x 400
<b>Réaction au feu</b>	A1 (incombustible) selon EN 13501
<b>Point de fusion</b>	≥ 1000 °C selon DIN 4102-17
<b>Valeur nominale de la conductivité thermique <math>\lambda</math></b>	0,034 W(mK) selon DIN EN 13162
<b>Valeur nominale de la conductivité thermique <math>\lambda</math></b>	0,035 W(mK) selon EN 13162
<b>Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau <math>\mu</math></b>	1 selon EN 12086
<b>Absorption d'eau à long terme</b>	WL(P) selon EN 12087
<b>Stabilité dimensionnelle à une température définie</b>	DS(70,-) selon EN 1604

## Remarques générales

Les indications de cette fiche technique ne sont que des recommandations générales. En cas de questions portant sur un cas d'application précis, veuillez vous adresser à notre conseiller technico-commercial compétent. Toutes les indications reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles et se rapportent à une utilisation conforme aux usages de la profession. Toutes les indications sont données sans engagement et ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de vérifier si le produit est compatible avec l'utilisation prévue. Aucune garantie n'est donnée quant à la validité générale des indications, quelles que soient les conditions météorologiques, de mise en œuvre ou de l'ouvrage. Sous réserve de modifications à la suite de progrès techniques concernant le produit et les méthodes d'application. Respecter les règles générales de la construction, les normes et directives en vigueur et les directives techniques de mise en œuvre. La présente fiche technique annule et remplace les éditions précédentes. Les informations les plus récentes peuvent être consultées sur notre site Web.