

akurit WF Multifill ST

Blijvend elastische voegkit

hoogwaardige, 1-componenten lijm en afdichtmiddel

- vrij van isocynaat, oplosmiddelen en siliconen
- blijvend elastisch met hoge druksterkte



Toepassingen

- Voegvuller voor voegbreedtes tot maximaal 6 mm
- Reparatielijm voor het verlijmen van HFD passtukken
- voor buiten en binnen

Eigenschappen

- Kan worden bepleisterd
- UV-bestendig
- Snelle uitharding
- nat-in-nat van toepassing
- Hoge hechting op verschillende ondergronden

Ondergrond

Geschikte substraten

- Goede hechting op verfsystemen, metalen, glas, keramiek, niet-poreuze ondergronden in het algemeen en diverse kunststoffen.

Toestand / Inspecties

- De ondergrond moet droog, draagkrachtig, schoon en vrij zijn van stof en resten, scheidingsmiddelen, uitbloeiingen en sinterlagen die de hechting verminderen.
- In het geval van inhomogene, verschillende substraten moeten haalbare hechtingswaarden echter eerst worden bepaald door te testen.

Voorbehandling

- Hoewel in de praktijk ook goede resultaten worden bereikt zonder hechtprimer, is het raadzaam om een hechtprimer te gebruiken op beton.

Temperatuur

- Niet aanbrengen en drogen / laten instellen met lucht, materiaal- en ondergrondtemperaturen onder +5°C en ook bij verwachte nachtvorst evenals boven +30°C, direct zonlicht, sterk verwarmde ondergronden en/of sterke wind.

Toepassing / Verwerking / Montage

- Breng akurit WF Multifill ST aan op één zijde van het droge, vet- en stofvrije lijmoppervlak en hecht onmiddellijk.

Drogen / Hardend

- Uitharding 24 uur: ca. 4 mm (bij +20 °C temperatuur en 50 % relatieve luchtvochtigheid)

Gereedschapsreiniging

- Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

Aanwijzingen

- Bij een hogere luchtvochtigheid of na het besproeien van de lijm met water is de tijd waarin een huid wordt gevormd aanzienlijk korter.

Leveringsvorm

- 310 ml/patroon

Opslag

- Koel, vorstvrij en droog bewaren in de fabriek gesloten originele verpakking.
- Beschermen tegen rechtstreekse bezonning.
- In gesloten originele verpakking minstens 12 maanden na productiedatum te bewaren.

akurit WF Multifill ST

Blijvend elastische voegkit

Verbruik / Opbrengst

- bereik: ca. 10 m met 5 mm voegbreedtee

Technische gegevens

Kleur	bruinbeige
Dichtheid	1,5 g/cm ³
Temperatuurbestendigheid, duurzaam	-40 °C tot +100 °C

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

Veiligheids- en verwijderingsinstructies

Veiligheid

- Nadere informatie op het veiligheidsinformatieblad opvolgen.

Verwijdering

- Uitgeharde productresten mogen overeenkomstig de Duitse afvalwetgeving (Abfallverzeichnis-Verordnung) onder afvalstoffencode 17 09 04 (gemengd bouw- en afbraakafval, uitgezonderd dat onder 17 09 01 en 17 09 02 en 17 09 03 valt) worden afgevoerd.

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.