

pantserweefsel hoek van de rol voor binnen- en buitenhoeken

- alkalibestendig glasvezelweefsel 280 g/m²
- breedte rol: 16 cm



Toepassingen

- voor extra versterking van binnen- en buitenhoeken in ETIC-systemen
- voor extra versteviging van inwendige gebouwhoeken van voorgeschreven constructieve brandbeveiligingsmaatregelen voor vlamvertragende ETIC-Systemen met EPS

Eigenschappen

- Maaswijdte: 18 x 7 mm

Verwerking

Temperatuur

- Niet verwerken bij lucht-, materiaal- en ondergrondtemperaturen van minder dan +5 °C of meer dan +30 °C.

Toepassing / Verwerking / Montage

- Knip de benodigde lengte stof precies op maat (niet op de rol knippen).
- Buig de akurit GEB hoeksteun op de gekleurde markering.
- Veranker de stof in het bovenste derde deel van de verstergingslaag zonder plooiën of bellen en egaliseer het.
- Wanneer je het oppervlak later versterkt, laat je de stof tot aan de rand doorlopen en zorg je voor voldoende overlapping van ongeveer 10 cm.

Leveringsvorm

- 50 m/rol

Opslag

- Koel, droog en conform de vereisten opslaan.
- Vervormingen van het product door verkeerde opslag moeten worden vermeden.

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.