



BOUWEN – RENOVEREN – HERSTELLEN

## BZ Snelcement

Snelhardende montageplamuur



### TECHNISCHE INFORMATIE

Drukvastheid	≥ 20 N/mm <sup>2</sup>
Consistentie in de verwerking	licht plastisch
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
Verwerkingstijd	ca. 1 minuut

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

### EIGENSCHAPPEN

- drukvastheid: ≥ 20 N/mm<sup>2</sup>
- verwerkingstijd: ca. 2 minuten
- Door snelcement na enkele minuten belastbaar
- na uitharding bestand tegen weersinvloeden en vorst
- gemakkelijk te mengen
- watervast

### TOEPASSINGEN

- Voor alle montagewerken, in het bijzonder om te verpluggen, te verankeren en te bevestigen
- Voor dringende herstellingen op beton
- Om gaten in muren op te vullen
- voor buiten en binnen

### KWALITEIT

- gecontroleerde kwaliteit
- chromaatarm

### VERWERKING

Niet verwerken bij lucht-, materiaal- en ondergrondtemperaturen van minder dan +5 °C.

Snelcement in een rubberen bak o.d. in een afgemeten hoeveelheid water (0,18 l/kg) strooien en oproeren tot het verwerkbaar is.

Ondergronden moeten worden voorbevochtigd. Snelcement in de voorziene gaten duwen en pluggen onmiddellijk op de definitieve positie zetten. De snelcement moet zonder holle ruimtes worden verwerkt. Snelcement dat buiten wordt verwerkt beschermen tegen binnendringend vocht, bv. door af te dekken. Gelieve slechts zoveel snelcement te mengen als in enkele minuten kan worden verwerkt. Opgesteven snelcement niet meer gebruiken. Snelcement mag niet in contact worden gebracht met non-ferrometalen, zoals zink, lood, koper en aluminium (gevaar voor corrosie).

Het gemengde product kan bij +20 °C ca. 2 minuten worden verwerkt.

Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

### VERBRUIK

verbruik: naargelang toepassing

### OPSLAG

Droog en conform de vereisten bewaren.

### LEVERINGSVORM

- 1 kg/emmer
- 5 kg/zak
- 10 kg/zak
- 15 kg/emmer

### VERWIJDENRING

Verpakking volledig leegmaken en afvoeren om te recycleren.

### AANWIJZING

Product reageert sterk alkalisch met vocht/water. Bescherm daarom de ogen en de huid. Bij contact principieel met water spoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts consulteren.



BOUWEN – RENOVEREN – HERSTELLEN

## BZ Snelcement

### Snelhardende montageplamuur

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

25.05.2022

**NOODNUMMER: +49 551 19 240**

quick-mix is een merk van Sievert  
Sievert Luxemburg S.A.

1, Square Peter Dussmann - L-5324 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - [contact@quick-mix.lu](mailto:contact@quick-mix.lu)