

Minerale, scheuroverbruggende, flexibele, eencomponent afdichtspecie

- met algemeen keuringsattest van het bouw- en woningtoezicht P-1201/516/16 MPA-BS
- overschilderbaar met gevelverf



TOEPASSINGEN

- om buitenmuuropervlakken en vloerplaten van beton in contact met de aarde af te dichten bij bodemvochtigheid en niet-drukkend water (conform DIN 18533 W1-E)
- voor de afdichting van dwarsdoorneden en als bescherming tegen vocht van spat- en zakwater aan de muursokkel (conform DIN 18533 W4-E)
- als structurele afdichting in gebieden die in contact staan met de grond volgens het testcertificaat van de bouwinspectie
- voor de interne afdichting van kelders met negatieve waterdruk
- voor muur en vloer
- voor buiten en binnen

EIGENSCHAPPEN

- ééncomponent
- consistentie: kwastbaar, troffel- of spuitbaar instelbaar
- sneldrogend
- universeel bruikbaar
- scheuroverbruggend
- permanent elastisch
- ondoordringbaar voor water na verharding
- compatibel met silicone
- waterdampdiffusieopen
- vervormbaar en spanningsontlastend
- vorstbestendig
- abestand tegen veroudering

LEVERINGSVORM

- 20 kg/zak

VERBRUIK/OPBRENGST

- verbruik: ca. 1,4 kg/m² per mm dikte van de droge laag
- De verbruikshoeveelheid hangt af van de toestand van de ondergrond en de wijze van aanbrengen. Bepaal de exacte waarde door proef op het voorwerp uit te voeren.



TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +25°C
Waterbehoefte	ca. 3,5 - 5,0 l/zak
Looptijd	ca. 3 minuten
Verwerkingstijd	ca. 1 uur
Begaanbaarheid	na ca. 24 uur
Laagdikte	2 mm (minimale droge laagdikte)
Scheur overbruggend vermogen	0,2 mm (bij 2 mm laagdikte)
Schijnbare dichtheid (droog)	ca. 1,5 kg/dm ³
Waterdampdiffusieweerstandsgetal μ	ca. 500

Alle gegevens zijn gemiddelde waarden, bepaald onder laboratoriumomstandigheden bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid, overeenkomstig de desbetreffende testnormen en toepassingstests. Afwijkingen onder praktische omstandigheden zijn mogelijk.

ALGEMENE AANWIJZINGEN

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur of onze hotline tel. +49 541 601-601. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.