

# akurit FTB FixUP

Droogversneller

## droogversneller voor gevelverven

- vrij van oplosmiddelen
- versnelt de droging van AKURIT gevelverf bij koude en natte weersomstandigheden



## Toepassingen

- om de vroege regenbestendigheid te verhogen
- voor flexibel gebruik bij sterk schommelende dag- en nachttemperaturen
- alleen voor gebruik met akurit FSH siliconenhars afwerking, FSH fill siliconenhars afwerking, FDK donkere afwerking en FDI dispersie afwerking gevelverven
- voor buiten

## Verwerking

### Temperatuur

- Enkel gebruiken bij ondergrond- en luchttemperaturen tussen +1 °C en +20 °C.

### Mengen / Voorbereiden

- Vóór gebruik goed schudden in de originele verpakking.
- AKURIT FixUP drogingsversneller voor AKURIT gevelverf toevoegen en onmiddellijk minstens 1 minuut mengen met een handmixer tot een homogeen mengsel. Evt. water bij het mengsel roeren tot de gewenste verwerkingsviscositeit bereikt is.
- Dosering:
  - 150 ml AKURIT FTB FixUP op 5 l AKURIT gevelverf
  - 375 ml AKURIT FTB FixUP op 12,5 l AKURIT gevelverf
  - 450 ml AKURIT FTB FixUP op 25 kg AKURIT gevelverf
- Het mengsel van gevelverf en AKURIT FTB FixUP drogingsversneller binnen 6 weken verwerken. Mengdatum op etiket noteren.

### Gereedschapsreiniging

- Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

### Aanwijzingen

- Kleur- en/of structuurverschillen vermijden: Het materiaal over het volledige oppervlak met AKURIT FixUP of over het volledige oppervlak zonder AKURIT FixUP verwerken.

## Leveringsvorm

- 450 ml/fles

# akurit FTB FixUP

Droogversneller

## Opslag

- Koel, vorstvrij en droog bewaren in de fabriek gesloten originele verpakking.
- Beschermen tegen rechtstreekse bezonning.
- In gesloten originele verpakking minstens 24 maanden te bewaren.

## Verbruik / Opbrengst

- verbruik: ca. 30 ml per 1 l AKURIT gevelverf

## Veiligheids- en verwijderingsinstructies

### Veiligheid

- Nadere informatie op het veiligheidsinformatieblad opvolgen.
- Ammoniakgeur! Voor voldoende verluchting zorgen.
- Veiligheidsbril dragen!

### Verwijdering

- Verpakking volledig leegmaken en afvoeren om te recycleren.
- Verwijdering volgens de officiële voorschriften.

## Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.