

BLD2K

LD2 dikke bitumencoating

quick-mix



Dikke oplosmiddelvrije, polyestergevulde bitumencoating

- met 2 componenten
- vezelversterkt
- zeer gemakkelijke verwerking
- volledige droging: minstens 2 dagen



TOEPASSINGEN

- om bouwwerken in contact met de aarde af te dichten en te beschermen cf. DIN 18533
- voor buiten en binnen
- voor afdichting van bouwelementen in contact met de grond tegen grondvocht en niet-dringend water (W1-E), tegen water dat van buitenaf wordt geperst met een matig effect (W2.1-E), tegen niet-dringend water op met grond bedekte plafonds (W3-E), tegen spatwater aan de basis van de muur (W4-E)
- op wandvlakken en vloerplaten die in contact staan met de grond, in het bodembedekkingsgebied van de wand en op met grond bedekte plafondvlakken
- als dikke laag op alle soorten ongepleisterd metselwerk en op beton, gemengd metselwerk, pleisterwerk van mortelcategorie GP CS III of CS IV conform DIN EN 998-1 en oude bitumenkitten
- als lijm voor isolatie-, beschermings- en afwateringsplaten
- Het afdichtingen met een kunststofgemodificeerde dikke bitumencoating tegen perswater met hoge impact (W2.2-E) voldoet niet aan DIN 18533 en moet contractueel worden overeengekomen met de klant voor het begin van de afdichtingswerkzaamheden.
- voor buiten en binnen

EIGENSCHAPPEN

- ÖKOTAN-systeemproduct oplosmiddelvrij
- gecontroleerd volgens DIN EN 15814
- met 2 componenten
- snelhardend
- vroeg regenbestendig
- uiterst flexibel
- vezelversterkt
- bestand tegen vorst en strooizout

LEVERINGSVORM

- 30 l/emmer

VERBRUIK/OPBRENGST

- verbruik:
 - ca. 1 – 2 l/m² als krabplamuur
 - ca. 3,3 l/m² bij bodemvochtigheid en niet-drukkend water conform DIN 18533 W1-E
 - ca. 4,4 l/m² bij matige inwerking van drukkend water conform DIN 18533 W2.1-E
 - ca. 4,4 l/m² bij niet-drukkend water op met aarde bedekte plafonds volgens DIN 18533 W3-E
 - ca. 3,3 l/m² bij spatwater en bodemvochtigheid aan de wandsokkel conform DIN 18533 W4-E
- Als gevolg van gestructureerde ondergronden of ongelijkmatig aangebracht materiaal, kan extra verbruik optreden.

BLD2K

LD2 dikke bitumencoating



TECHNISCHE GEGEVENS

Regenbestendig	na ca. 2 uur
Droogtijd	minstens 2 dagen
Temperatuurbestendigheid, duurzaam	-20°C tot +100°C

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

ALGEMENE AANWIJZINGEN

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C/60% relative Luftfeuchtigkeit. De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur of onze hotline tel. +49 541 601-601. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.