# BVT

## Apprêt bitumineux

quick-mix
Une marque de sievert

**Apprêt bitumineux sans solvants**

- étanche à la pluie : après env. 3 heures
- séchage complet : au moins 12 heures

## APPLICATIONS

- pour lier la poussière et améliorer l'adhérence sur des supports bitumineux et minéraux
- pour la préparation et la fixation des poussières du support, spécialement au niveau du toit
- pour améliorer l'adhérence des enduits bitumineux de protection et d'étanchéité appliqués ultérieurement
- pour l'intérieur, pour la préparation des surfaces avant l'encollage de bandes bitumineuses
- pour l'extérieur et l'intérieur

## PROPRIÉTÉS

- sans solvant
- prêt à l'emploi
- inodore
- enroulable et étalable
- couleur : noir

## COMPOSITION

- base matérielle : emulsion de bitume

## SUPPORT

| | |
|---|---|
| **Supports appropriés** | ■ supports minéraux, enduit de barrage, béton, crépi, chape, maçonnerie en briques et en grès calcaire, maçonnerie en béton cellulaire et en blocs creux |
| **Evaluation** | ■ Le support doit être sec, solide, propre et exempt de poussières, de produits de séparation, d'efflorescences, de couches de frittage, ainsi que de résidus nuisibles à l'adhérence.<br>■ Les enduits doivent être durcis. |
| **Préparation du support** | ■ Le support doit être préparé selon la norme DIN 18533 partie 3.<br>■ Les surfaces de maçonnerie doivent être jointoyées à fleur, les arêtes et les gorges doivent être arrondies. Les joints creux dans la zone du mur/de la semelle doivent être formés rapidement avant le début des travaux d'étanchéité avec un mortier approprié, par exemple le mortier minéral pour joints creux quick-mix MHK-S (rayon d'au moins 4 cm). |

## MISE EN OEUVRE

| | |
|---|---|
| **Température** | ■ Peut être appliqué à des températures de l'air, du matériau et du substrat allant de +5 °C à +35 °C. |
| **Mélange / Préparation / Traitement** | ■ Bien mélanger le produit avant utilisation. |

**Fiche technique Édition :** 14.04.2025
**Sievert Luxemburg S.A.,** Luxemburg | 14, rue Edmond Reuter | L-5326 Contern
Tél +352 357711-1 | Fax +352 357920 | kundenbetreuung.benelux@sievert.de

# BVT

## Apprêt bitumineux

quick-mix
Une marque de sievert

## MISE EN OEUVRE

| | |
|---|---|
| **Mise en oeuvre** | ■ Appliquer le produit sur toute la surface en couche fine à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un équipement approprié. |
| **Séchage / Durcissement** | ■ La couche d'apprêt bitumineuse fraîche est soluble dans l'eau et doit être protégée de toute présence d'eau jusqu'à son séchage complet.<br>■ Protéger du dessèchement trop rapide et des conditions climatiques défavorables (gel, pluie, etc.).<br>■ En fonction du temps et de la température, prévoyez un temps de séchage à cœur d'au moins 12 heures, avant d'appliquer une nouvelle couche. |
| **Nettoyage des outils** | ■ Nettoyer à l'eau les outils et les appareils immédiatement après emploi. |
| **Remarques** | ■ Lors des phases de construction, l'eau ne peut pas s'infiltrer entre le support et la couche d'apprêt. |

## FORME DE LIVRAISON

■ 10 l/seau

## STOCKAGE

■ Stocker le produit dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et dans son emballage d'origine fermé au sein de l'usine de production.
■ Entreposage possible pendant au moins 12 mois après la date de fabrication, dans le contenant d'origine

## CONSOMMATION / RENDEMENT

■ Consommation : env. 0,15 l/m² par couche

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Couleur** | noir |
| **Densité** | ca. 1,0 - 1,1 kg/l |
| **Température de traitement** | de +5°C à +35°C |
| **Résistance à la pluie** | après env. 2-3 heures |
| **Temps de séchage** | au moins 12 heures |
| **Résistance à la température** | -20°C à +80°C |

Toutes les données indiquées sont des valeurs moyennes qui ont été déterminées en laboratoire selon les normes d'essai applicables et par des essais d'applications. Des divergences sont possibles dans la pratique.

## REMARQUES DE SÉCURITÉ ET DE MISE AU REBUT

■ Vider totalement l'emballage et le déposer dans un centre de recyclage.
■ Mettre au rebut conformément à la réglementation.


**Sievert Luxemburg S.A.,** Luxemburg | 14, rue Edmond Reuter | L-5326 Contern
Tél +352 357711-1 | Fax +352 357920 | kundenbetreuung.benelux@sievert.de

# BVT

## Apprêt bitumineux

quick-mix
Une marque de sievert

## REMARQUES GÉNÉRALES

Les indications de cette fiche technique ne sont que des recommandations générales. En cas de questions portant sur un cas d'application précis, veuillez vous adresser à notre conseiller technico-commercial compétent. Toutes les indications reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles et se rapportent à une utilisation conforme aux usages de la profession. Toutes les indications sont données sans engagement et ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de vérifier si le produit est compatible avec l'utilisation prévue. Aucune garantie n'est donnée quant à la validité générale des indications, quelles que soient les conditions météorologiques, de mise en œuvre ou de l'ouvrage. Sous réserve de modifications à la suite de progrès techniques concernant le produit et les méthodes d'application.
Respecter les règles générales de la construction, les normes et directives en vigueur et les directives techniques de mise en œuvre. La présente fiche technique annule et remplace les éditions précédentes. Les informations les plus récentes peuvent être consultées sur notre site Web.


**Sievert Luxemburg S.A.,** Luxemburg | 14, rue Edmond Reuter | L-5326 Contern
Tél +352 357711-1 | Fax +352 357920 | kundenbetreuung.benelux@sievert.de