

# akurit SK blanc

Mortier d'enrobage et de collage

## mortier de collage et d'armature

Mortier d'enduit d'usage courant GP CS IV selon EN 998-1

- hydrofuge
- couleur: blanc



## Applications

- pour système d'isolation thermique AKURIT
- pour le collage et la pose de panneaux isolants en PSE, en laine minérale et en polyuréthane
- pour la réalisation d'enrobages avec treillis d'armature
- Pont d'adhérence de l'enduit sur le béton et les plaques d'isolation, également dans la zone du socle
- pour le revêtement de panneaux isolants périmétriques dans la zone du socle
- pour le lissage et l'égalisation de surfaces inégales
- pour l'extérieur et l'intérieur

## Propriétés

- minéral
- force d'adhérence élevée
- mise en œuvre manuelle et à la machine facile
- contrainte et rétraction faibles
- résistant aux intempéries et aux UV
- renforcé aux fibres

## Composition

- ciment selon DIN EN 197-1
- agrégats gradués selon DIN EN 12518
- additifs de régulation et d'amélioration des propriétés du produit et de sa mise en œuvre

## Support

### Supports appropriés

- maçonnerie de toutes sortes
- béton
- enduits chaux-ciment et enduits de ciment
- les enduits de finition à liant organique, les enduits synthétique
- peinture murale et de façade intacte et porteur
- panneaux d'isolation selon l'agrément du système respectif

### État du support / Vérifications

- Le support doit être sec, plan, propre, portant, absorbant et exempt de résidus empêchant l'adhérence, d'efflorescences et de couches de frittage.
- Pour l'évaluation du support d'enduit, observer les normes VOB/C DIN 18350, § 3, DIN EN 13914-1/13914-2, ainsi que la norme sur les enduits DIN 18550-1/18550-2.
- Notamment pour les vieux enduits et les vieilles peintures, la solidité du support doit être soigneusement vérifiée (p. ex. par un essai d'arrachement ou un essai de quadrillage).

### Préparation du support

- Les enduits et peintures non porteurs, les pièces détachées, la poussière et les salissures doivent être enlevés.
- Les feuilles de PS extrudées pour l'isolation du périmètre doivent être rendues rugueuses.

# akurit SK blanc

Mortier d'enrobage et de collage

## Mise en œuvre

### Température

- Ne pas appliquer, ni laisser sécher / durcir, lorsque la température de l'air, du matériau ou du support est inférieure à +5 °C, en cas de gelées nocturnes prévisibles, lorsque la température est supérieure à +30 °C, en cas d'exposition à la lumière solaire directe et de chaleur particulièrement importante au niveau du support, et / ou de vent violent.

### Mélange / Préparation / Traitement

- Applicable à la main ou avec une machine à projeter usuelle.
- Mise en œuvre mécanique : régler l'ajout d'eau de manière à obtenir une consistance applicable.
- En cas d'interruptions de travail plus longues, nettoyer la machine à projeter et les flexibles.
- En cas de mélange manuel, remplir la quantité d'eau indiquée sur la fiche technique dans un récipient propre puis incorporer le mortier sec. Utiliser de l'eau de distribution propre.
- Mélanger avec un agitateur ad hoc jusqu'à obtenir un produit uniforme sans grumeaux, laisser reposer brièvement puis mélanger à nouveau.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits et/ou substances étrangères.

### Application / Mise en œuvre / Montage

- Pont d'adhérence d'enduit : appliquer le matériau à l'aide d'une taloche grossièrement crantée, par ex. 8 x 8 mm. Le recouvrement minimal de mortier dans les rainures doit être au minimum de 2 mm. L'application d'enduit suivante peut avoir lieu dès que le pont d'adhérence est suffisamment durci. Vérifier la présence éventuelle d'une «couche de frittage» et gratter le pont d'adhérence après la prise (par ex. avec une brosse à gros poils).
- Collage de plaques isolantes : l'application de la colle doit se faire sur toute la surface dans le lit cranté sur des supports plans ou selon la méthode par bandes et plots. La part de surface collée doit être d'au moins 40 %. Un traitement ultérieur des plaques isolantes collées a lieu après un temps d'attente suffisant et durcissement du mortier, en fonction des conditions climatiques et au plus tôt après 2 à 3 jours.
- Renforcement des panneaux d'isolation : Appliquer le mortier d'armature avec un outil approprié dans une épaisseur de couche conforme à l'approbation ETICS et peigner avec un peigne de remplissage. Incorporez le treillis d'armature de manière serrée et sans plis, puis tirez dessus pour que le treillis se trouve dans le tiers supérieur de la couche de renfort. Les feuilles de treillis individuelles doivent se chevaucher d'env. 10 cm et être entièrement recouvertes de mortier d'armature.

### Temps de mise en oeuvre

- env. 1 - 2 heures
- Les spécifications de temps se réfèrent à +20°C et 65% d'humidité relative.
- Nettoyer les outils et les appareils à l'eau immédiatement après emploi.

### Séchage / Durcissement

- En présence de conditions météorologiques défavorables (pluie, fort ensoleillement ou forts vents), des mesures de protection adaptées sont à prendre, en particulier pour les surfaces fraîchement enduites.
- Respectez un délai d'attente d'au moins 1 jour pour 1 mm d'épaisseur de couche, en fonction des conditions de durcissement.

### Nettoyage des outils

- Nettoyer à l'eau les outils et les appareils immédiatement après emploi.

### Remarques

- Les homologations du système correspondantes sont à prendre en compte lors de la mise en œuvre du produit dans des systèmes d'isolation thermique.
- Ne laissez pas le mortier de collage gonfler dans les joints des panneaux. Retirez-les immédiatement si nécessaire.
- Pour de plus amples instructions sur l'application du produit, voir la brochure «<< systèmes d'isolation thermique >>».
- En cas d'utilisation comme revêtement dans la zone du socle, la couche d'armature doit être encapsulée avec une protection supplémentaire contre l'humidité jusqu'à 5 cm au-dessus du niveau supérieur ultérieur du terrain.

## Forme de livraison

- 25 kg/sac
- vrac en silo

## Stockage

- Stocker les sacs sur palettes au sec et de manière conforme.
- Peut être stocké pendant au moins 12 mois après la date de fabrication, dans l'emballage d'origine.

# akurit SK blanc

Mortier d'enrobage et de collage

## Consommation / Rendement

- consommation :
  - env. 5,5 kg/m<sup>2</sup> pour collage
  - env. 7,0 kg/m<sup>2</sup> par 5 mm de couche d'enduit d'armature
- rendement : env. 18 l enduit frais par 25-kg-sac

## Caractéristiques techniques

Type de produit	Mortier d'enduit d'usage courant GP
Catégorie	CS IV
Granulométrie	0 – 1 mm
Consommation d'eau	env. 6,0 l par 25 kg/sac
Densité apparente du mortier durci	env. 1,5 kg/dm <sup>3</sup>
Résistance à la compression	≥ 6 N/mm <sup>2</sup>
Réaction au feu	A2
Résistance à l'arrachement	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup>
Absorption d'eau par capillarité	W <sub>c</sub> 2 selon EN 998-1
Perméabilité à la vapeur d'eau	15/35 (valeur tabulée selon EN 1745)
Conductivité thermique $\lambda_{10, dry, mat}$ pour P=50%	≤ 0,61 W/(mK)
Conductivité thermique $\lambda_{10, dry, mat}$ pour P=90%	≤ 0,66 W/(mK)

Toutes les données indiquées sont des valeurs moyennes qui ont été déterminées en laboratoire selon les normes d'essai applicables et par des essais d'applications. Des divergences sont possibles dans la pratique.

## Remarques de sécurité et de mise au rebut

### Sécurité

- Le produit présente une forte réaction alcaline en présence d'eau ou d'humidité. C'est pourquoi il faut protéger la peau et les yeux. En cas de contact cutané, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin.
- Autres informations dans la fiche de données de sécurité.

### GISCODE

- ZP1 (produits contenant du ciment, pauvres en chromates)

### Élimination

- Mettre au rebut conformément à la réglementation.
- Vider totalement l'emballage et le déposer dans un centre de recyclage.
- Éliminer les produits durcis en conformité avec les dispositions légales locales. Ne pas rejeter dans les égouts. Élimination de produits durcis tels que les déchets et boues de béton. Code du Catalogue européen des déchets, selon la provenance : 17 01 01 (béton) ou 10 13 14 (déchets et boues de béton).

## Remarques générales

Les indications de cette fiche technique ne sont que des recommandations générales. En cas de questions portant sur un cas d'application précis, veuillez vous adresser à notre conseiller technico-commercial compétent. La mise en œuvre de matières premières naturelles peut entraîner des différences par rapport aux valeurs et propriétés indiquées. Toutes les indications reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles et se rapportent à une utilisation conforme aux usages de la profession. Toutes les indications sont données sans engagement et ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de vérifier si le produit est compatible avec l'utilisation prévue. Aucune garantie n'est donnée quant à la validité générale des indications, quelles que soient les conditions météorologiques, de mise en œuvre ou de l'ouvrage. Sous réserve de modifications à la suite de progrès techniques concernant le produit et les méthodes d'application.

Respecter les règles générales de la construction, les normes et directives en vigueur et les directives techniques de mise en œuvre. La présente fiche technique annule et remplace les éditions précédentes. Les informations les plus récentes peuvent être consultées sur notre site Web.