

### Afwerkpleister voor binnen en buiten

afwerkpleistermortel CR CS II conform DIN EN 998-1

- gelijkmatig, aantrekkelijk viltbeeld



### TOEPASSINGEN

- dunlagig plamuurpleister voor weefselplamuur
- voor de individuele vormgeving van het oppervlak (gevilt, gestructureerd, vervaagd)
- als afwerkpleister op minerale ondergronden
- om draagkrachtig oud pleister te bewerken
- niet geschikt voor gevelisolatiesystemen

### EIGENSCHAPPEN

- gemakkelijk en vlot verwerkbaar
- waterafstotend
- weers- en uv-bestendig
- brandklasse A1 - niet brandbaar
- zeer open voor waterdampdiffusie
- spanningsarm uithardingsproces
- goed hechtvermogen

### SAMENSTELLING

- tras conform DIN 51043
- wit cement conform DIN EN 197-1
- witkalkhydraat conform DIN EN 459-1
- fijn gefractioneerd kalksteenbreekzand
- fijn gefractioneerd kwartzand
- additieven voor de regeling en verbetering van de verwerkings- en producteigenschappen
- additieven voor betere hechting aan de ondergrond

## ONDERGROND

<b>Geschikte ondergrond</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ kalk-, kalkcement- of cementgebonden grond- of wapeningspleister</li> </ul>
<b>Aandachtspunten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voor de beoordeling van de gipsokkel moeten VOB/C DIN 18350, deel 3, DIN EN 13914-1/13914-2 en de gipsnorm DIN 18550-1/18550-2 in acht worden genomen.</li> <li>■ De ondergrond moet droog, vlak, zuiver, belastbaar en zuigend zijn en vrij van resten, uitbloeiingen en sinterlagen die de hechting verminderen.</li> <li>■ Het draagvermogen, vooral van oude pleisters en verf, moet nauwlettend worden gecontroleerd (bv. afscheurtest of roostersnede uitvoeren).</li> </ul>
<b>Voorbehandeling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vóór het aanbrengen van de afwerklaag moet de pleisterondergrond gelijkmatig gedroogd zijn. Er moet een standtijd van minstens 1 dag per mm dikte van het grondpleister worden gerespecteerd.</li> <li>■ Op kalk- en kalkcementpleister raden wij aan een geschikte grondlaag aan te brengen om het zuiggedrag te unificeren.</li> </ul>

## VERWERKING

<b>Temperatuur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Niet aanbrengen en drogen / laten instellen met lucht, materiaal- en ondergrondtemperaturen onder +5°C en ook bij verwachte nachtvorst evenals boven +30°C, direct zonlicht, sterk verwarmde ondergronden en/of sterke wind.</li> </ul>
<b>Mengen / Voorbereiden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verwerkbaar met de hand en met gangbare pleistermachines.</li> <li>■ Bij handmatig mengen eerst de hoeveelheid water die bij de technische gegevens opgegeven is in een schoon vat gieten en er daarna droge mortel in strooien. Zuiver leidingwater gebruiken.</li> <li>■ Materiaal met een geschikte mixer homogeen mengen tot er geen klonten meer zijn, kort laten rijpen en nogmaals oproeren.</li> <li>■ Niet mengen met andere producten en/of vreemde stoffen.</li> <li>■ Bij machinale verwerking: toevoeging van water afstemmen op een verwerkbaar consistentie.</li> <li>■ Bij langere werkonderbrekingen pleistermachine en mortelslang reinigen.</li> </ul>
<b>Verwerking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Materiaal als afwerkpleister in lagen van 3 tot 10 mm dik aanbrengen.</li> <li>■ Naargelang de gewenste structuur vrij modelleren of vervagen.</li> <li>■ Materiaal als wapeningspleister in laagdiktes van 3 tot 5 mm dik aanbrengen.</li> <li>■ Wapeningsweefsel strak en zonder plooiën in het bovenste derde van de pleisterlaag plaatsen. De afzonderlijke weefselbanen moeten minstens 10 cm overlappen en volledig met wapeningsmortel bedekt zijn.</li> <li>■ Voor gevelbewerkingen materiaal in pleisterdiktes tot 10 mm aanbrengen.</li> </ul>
<b>Verwerkingstijd</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ong. 1 uur bij +20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid.</li> <li>■ Reeds opgesteven mortel mag niet meer met extra water worden verdund, vermengd of verder verwerkt.</li> </ul>
<b>Drogen / Hardend</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Om een te snelle wateronttrekking bij hoge temperaturen te vermijden, zou het pleisteroppervlak minstens 3 dagen vochtig moeten worden gehouden.</li> <li>■ In geval van ongunstige weersomstandigheden (bijv. slagregen, sterke zon en/of wind, vorst) moeten passende beschermende maatregelen worden genomen, met name voor pas gecoate oppervlakken.</li> <li>■ Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid vertragen, hoge temperaturen en/of lage luchtvochtigheid versnellen de droging en uitharding.</li> </ul>
<b>Daaropvolgende coating / bewerkbaarheid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Op mineraal afwerkpleister moet in principe een egalisatielaag worden voorzien.</li> <li>■ In geval van een andere pleisterkleur dan de verflaag of bij gebouwen met een geëxponeerde ligging (bv. kant blootgesteld aan het weer) zijn minstens twee verflagen nodig.</li> <li>■ Vooraleer verflaag aan te brengen, moet het pleisteroppervlak voldoende hard en volledig uitgedroogd zijn.</li> </ul>
<b>Gereedschapsreiniging</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.</li> </ul>

## VERWERKING

- Opmerkingen**
- Werk altijd nat in nat om botsvorming en constructiefouten te voorkomen, bijvoorbeeld op steigerniveau. Aangesloten oppervlakken moeten in één bewerking worden afgewerkt.
  - Aangrenzende oppervlakken en bouwelementen (bv. ramen, vensterbanken enz.) zorgvuldig afdekken. Verontreinigingen onmiddellijk afwassen met water.
  - Gegevensblad “egalisatielagen op afwerkpleister” van het Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. opvolgen.
  - Op het afgewerkte oppervlak kunnen structuur- en/of kleurverschillen optreden ten opzichte van proefvlakken of kleurkaarten.
  - Bij vervaagde pleisterstructuren of bij afwerkpleister met een korrelgrootte van minder dan 2 mm wordt bijkomend wapeningspleister met weefselversterking over het volledige oppervlak aanbevolen om het risico op scheuren te beperken. Hetzelfde zou bij een kleurgeving met een helderheidswaarde (HW) van minder dan 20 moeten worden toegepast.

## LEVERINGSVORM

- 25 kg/zak

## OPSLAG

- Zakken droog en conform de vereisten op pallets bewaren.
- In gesloten originele verpakking minstens 12 maanden na productiedatum te bewaren.

## VERBRUIK / OPBRENGST

- verbruik: ca. 6 kg/m<sup>2</sup> per 5 mm pleisterdikte
- opbrengst: ca. 21 l natte mortel per 25 kg/zak

## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Producttype</b>	afwerkpleistermortel CR
<b>Categorie</b>	CS II
<b>Drukvastheid</b>	1,5 - 5,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Korrelgrootte</b>	0 – 1 mm, 0 – 2 mm
<b>Waterbehoefte</b>	ca. 6,5 per 25 kg/zak
<b>Schijnbare dichtheid van vaste mortel</b>	ca. 1,35 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Brandklasse</b>	A1
<b>Hechtsterkte</b>	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup>
<b>Capillaire wateropname</b>	W <sub>c</sub> 2 conform EN 998-1
<b>Waterdampdoorlaatbaarheid μ</b>	5/20 (tabelwaarde EN 1745)
<b>thermische geleidbaarheid λ<sub>10,dry,mat.</sub> voor P=50%</b>	≤ 0,45 W/(mK)
<b>thermische geleidbaarheid λ<sub>10,dry,mat.</sub> voor P=90%</b>	≤ 0,49 W/(mK)

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

### VEILIGHEIDS- EN VERWIJDERINGSINSTRUCTIES

<b>Veiligheid</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Product reageert sterk alkalisch met vocht/water. Bescherm daarom de ogen en de huid. Bij contact principieel met water spoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts consulteren.</li><li>■ Nadere informatie op het veiligheidsinformatieblad opvolgen.</li></ul>
<b>GIS-CODE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ ZP1 (cementhoudende producten, chromaatarm)</li></ul>
<b>Verwijdering</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verwijdering volgens de officiële voorschriften.</li><li>■ Verpakking volledig leegmaken en afvoeren om te recycleren.</li><li>■ Uitgehard product verwijderen volgens de plaatselijke overheidsbepalingen. Niet in de riolering laten terechtkomen. Verwijderen van het uitgeharde product, zoals betonafval en betonslib. Afvalstoffencode volgens de Europese afvalcatalogus naargelang de herkomst: 17 01 01 (beton) of 10 13 14 (betonafval en betonslib).</li></ul>

### ALGEMENE AANWIJZINGEN

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de vermelde waarden en eigenschappen variëren. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.