

INTRASIT® VK 10A

Verkiezeling tegen opstijgend vocht in metselwerk en beton



Deze pictogrammen zijn van toepassing op het **Basisproduct**.
Afwijkingen zijn mogelijk, afhankelijk van het toepassingsgebied en de verwerking.

PRODUCTINFORMATIE

Beschrijving

INTRASIT® VK 10A is een combinatieproduct voor diepe mineralisatie van de waterdicht te maken ondergrond. Vermindert het absorptievermogen van de ondergrond door de oppervlaktezone te hydrofoberen.

Toepassing

- voor uitwendige waterdichting in combinatie met cementmortel of waterdichtingsspecie
- voor het inwendig waterdicht maken van keldermetselwerk in combinatie met drukloze boorgatbarrières of met de boorgat lagedrukmethode

Operationeel gebied

- Metselwerk en beton
- Injectie zonder druk volgens de boorgatmethode
- Oppervlakteafdichting

Eigenschappen

- Hydrofoob
- capillair verdichtend
- Goede penetratie
- Oppervlakteversterkend
- systeemconform

Technische gegevens

Beschikbare containermaten	23 kg/PE bus 12 kg/PE bus
Dichtheid	ca. 1,2 kg/l
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
Opslag	Vorstvrij, 18 maanden
Verbruik	ca. 0,5 – 1 kg/m ² als oppervlakteafdichting ca. 5 kg/lfm met de boorgatmethode met 30 cm KS



ONDERGROND

Aandachtspunten

- De ondergrond moet vast en draagkrachtig zijn en vrij van vorst, stof, vuil en mortelresten.
- De ondergrond kan licht vochtig zijn.

TOEPASSINGSGEBIEDEN EN VERWERKING

Toepassing

▪ Het leggen van een horizontale barrière met de boorgatmethode:

Boorgaten: Boorgatdiameter 18 mm; helling 25°; hoogteverschil 10 cm; boorgatafstand 12 cm

De boorgaten kunnen in één of twee rijen worden geboord, afhankelijk van de toestand van het metselwerk en de mate van vochtdoorslag. Bij een verzadigingsvochtgehalte van meer dan 75% moet de horizontale barrière in twee rijen worden aangebracht. Kruis indien mogelijk een bedvoeg.

- Boorgaten in metselwerk met losse mortelvulling, open voegen, holtes en scheuren opvullen met INTRASIT BLS 54TR. Na korte tijd opnieuw boren. Boorgaten continu opvullen met INTRASIT VK 10A tot ze verzadigd zijn.
- Als alternatief kan INTRASIT VK 10A met behulp van packers en geschikte machinetechniek onder lage druk (tot maximaal 10 bar) geïnjecteerd worden. Vul vervolgens de boorgaten met INTRASIT BLS 54TR.
- **Buitenafdichting van metselwerk of beton:**
Herhaalde toepassing van INTRASIT VK 10A andsel vers in vers.

OPMERKINGEN

Reinigen

- Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Systeemproducten

- INTRASIT® BLS 54TR
- INTRASIT® DS1 54Z

In acht te nemen

- Niet geschikt voor zichtbaar metselwerk en gevels.
- Tot maximaal 60% muurvochtigheid.
- Neem de WTA-gegevensbladen in acht, in het bijzonder WTA-gegevensblad 4-10 "Injectieprocedure met gecertificeerde injectiematerialen tegen capillair vochttransport".
- Raadpleeg de brochure "INTRASIT aansluitende renovatie van keldermuren".

Ingrediënten

- bevat alkalisilicaat, alkalisiliconaten
- bevochtigingsmiddel

Arbeidsveiligheid / Aanbeveling

- Meer informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en hantering is te vinden in de huidige veiligheidsinformatiebladen.

Verwijdering

- Voor alle systemen geldt: lever lege containers alleen in bij de recyclingpartner Interseroh. Materiaalresten kunnen worden afgevoerd volgens EWC-code nr. 06 02 99 (afval van MFSU van bodems, niet elders genoemd afval).

Producent

Sievert Luxemburg S.A.

14, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern
Tel. +49 541 601 123, -124, Tel. +352 357711-1,
Fax +352 357920
hahne-bautenschutz.de, contact@quick-mix.lu

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.