



BOUWEN – RENOVEREN – HERSTELLEN

KM Univerrsele mortel

fijne kalkcementmortel



TECHNISCHE INFORMATIE

Produkttyp gemäß Norm	Normale metselmortel M2,5 conform DIN EN 998-2 NM II conform DIN 20000-412 normale pleistermortel GP CS III cf. DIN EN 998-1
Drukvastheid	≥ 2,5 N/mm ²
Korrelgrootte	0 – 1 mm
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Verwerkingstijd	ca. 2 uur

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

EIGENSCHAPPEN

- weersbestendig
- waterdampdoorlatend
- ingesteld waterretentievermogen
- perfecte hechting
- gemakkelijk verwerking
- Vorstbestendig na uitharding
- Geen ontmenging in de mortelbak

TOEPASSINGEN

- om te metselen, pleisteren en herstellen
- voor buiten en binnen

KWALITEIT

- cement conform DIN EN 197-1
- kalk conform DIN EN 459
- minerale toeslagstoffen in een gunstige samenstelling
- Additieven voor een betere verwerking

ONDERGROND

Voor de beoordeling van de gipsokkel moeten VOB/C DIN 18350, deel 3, DIN EN 13914-1/13914-2 en de gipsnorm DIN 18550-1/18550-2 in acht worden genomen. De ondergrond moet droog, draagkrachtig en zuigend zijn en vrij van stof, bekistingolie of andere scheidingsmiddelen.

Losse delen, stof en verontreinigingen die de hechting verminderen verwijderen. Pleisterondergrond voorbevochtigen resp. voorspuiten, vooraleer het pleister aan te brengen. Sterk zuigende ondergronden moeten een grondlaag van HAGALITH absorptieremmend voorstrijkmiddel HAG-AS krijgen.

VERWERKING

Niet aanbrengen en drogen / laten instellen met lucht, materiaal- en ondergrondtemperaturen onder +5°C en ook bij verwachte nachtvorst evenals boven +30°C, direct zonlicht, sterk verwarmde ondergronden en/of sterke wind.

Materiaal met een geschikte mixer homogeen mengen tot er geen klonten meer zijn, kort laten rusten en vervolgens, evt. met verdere toevoeging van water, nogmaals oproeren en consistentie vakkundig afstemmen.

Aangemaakte mortel binnen 2 uur verwerken.

Verwerking als pleistermortel op voorgespotten ondergrond.

De verse mortel moet worden beschermd tegen te snelle uitdroging en ongunstige weersinvloeden zoals bv. vorst, tocht, rechtstreekse bezonning en slagregen, evt. afdekken met folie.

Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

Aangrenzende oppervlakken en bouwelementen (bv. ramen, vensterbanken enz.) zorgvuldig afdekken. Verontreinigingen onmiddellijk afwassen met water.



BOUWEN – RENOVEREN – HERSTELLEN

KM Univerrsele mortel

fijne kalkcementmortel

WATERBEHOEFTE/OPBRENGST

Verpakking	Waterbehoefte	Opbrengst:
10 kg/zak	ca. 1,4 l	ca. 6 l
25 kg/zak	ca. 3,5 l	ca. 15 l

VERBRUIK

verbruik:

metselmortel: ca. 32 kg/m² bij 2 massieve DF-bakstenen

pleistermortel: ca. 15 kg/m² per 10 mm pleisterdikte

OPSLAG

Droog en conform de vereisten bewaren.

LEVERINGSVORM

- 10 kg/zak
- 25 kg/zak

VERWIJDERING

De verpakking kan vrij van resten door Grüne Punkt via het Duale System Deutschland worden afgevoerd.

AANWIJZING

Product reageert sterk alkalisch met vocht/water. Bescherm daarom de ogen en de huid. Bij contact principieel met water spoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts consulteren.

Als je vragen hebt over onze producten, bel dan onze hotline voor technisch advies op +352 357711-1. De technische specificaties hebben betrekking op +20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten de benodigde tijd, lagere temperaturen verlengen deze. De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

08.04.2025

NOODNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A.

14, rue Edmond Reuter - L-5326 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu