



BÂTIR – RÉNOVER – RÉPARER

FM Mortier de jointoiment

Mortier de jointoiment pour maçonnerie de parement



INFORMATIONS TECHNIQUES

Produkttyp gemäß Norm	Mortier de maçonnerie standard M10 selon EN 998-2
Résistance à la compression	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Granulométrie	0 – 1 mm
Température de traitement	+5 °C à +30 °C
Durée de traitement	env. 1 heure

Toutes les données indiquées sont des valeurs moyennes qui ont été déterminées en laboratoire selon les normes d'essai applicables et par des essais d'applications. Des divergences sont possibles dans la pratique.

PROPRIÉTÉS

- Bonne adhérence sur les flancs des blocs
- résistant aux intempéries et au gel après durcissement
- hydrofuge
- Très flexible

APPLICATIONS

- Pour travaux de jointoiment sur des matériaux en pierre de tous types ainsi que sur des carreaux, dalles ou plaquettes non émaillés
- Pour le jointoiment ultérieur et le lissage des joints des maçonneries de parement et revêtements céramiques
- pour l'extérieur et l'intérieur

QUALITÉ

- liant de haute qualité selon DIN EN 197-1
- Granulats minéraux caractérisés par une composition avantageuse
- pour les matériaux colorés : pigments inorganiques résistant aux intempéries
- qualité contrôlée

SUPPORT

Respecter les dispositions de la VOB partie C pour l'exécution des travaux de jointoiment. La maçonnerie à jointoyer doit être dure et âgée de min. 3 – 4 semaines.

Gratter les joints sur une profondeur de 1,5 – 2,0 cm, les flancs doivent être propres. Nettoyer et pré-humidifier généreusement les joints afin de garantir une bonne adhérence. Au préalable, boucher soigneusement les creux dans la maçonnerie. Dans des conditions défavorables (par ex. températures élevées, courants d'air, pierres / mortiers fortement absorbants), pré-humidifier généreusement les joints.



MISE EN ŒUVRE

Ne pas appliquer, ni laisser sécher / durcir, lorsque la température de l'air, du matériau ou du support est inférieure à +5 °C, en cas de gelées nocturnes prévisibles, lorsque la température est supérieure à +30 °C, en cas d'exposition à la lumière solaire directe et de chaleur particulièrement importante au niveau du support, et / ou de vent violent.

Mélanger le mortier de jointoiment de manière conforme jusqu'à obtenir une consistance de terre humide à légèrement plastique. Ne plus rajouter d'eau lors de la mise en œuvre sous peine d'entraîner des différences de couleur. Ne pas ajouter d'autres additifs au mortier.

Le mortier gâché doit être mis en œuvre endéans l'heure.

Appliquer en couches avec le fer à joint dans une consistance terreuse à légèrement plastique. Avec un joint de profondeur usuelle, le mortier de jointoiment est appliqué frais sur frais en deux couches puis fermement compacté et lissé au fer à joint. Une mise en œuvre uniforme est essentielle pour garantir une couleur homogène. Recouvrir la maçonnerie lors des interruptions de travail.

Les joints de mortier frais doivent être protégés contre les conditions météo défavorables comme par ex. températures très élevées ou très basses, gel, courants d'air, ensoleillement direct et pluie battante (recouvrir par ex. avec un film). Maintenir les joints humides assure une cure optimale du produit, empêchant les phénomènes de « grillage / déshydratation ».

Nettoyer à l'eau les outils et les appareils immédiatement après emploi.

De par la mise en œuvre de matières premières naturelles, les teintes peuvent varier, cela aussi en fonction de l'usine de production. Les surfaces contiguës doivent être traitées avec des produits d'un seul et même lot pour éviter les différences de teinte. La surface finie peut présenter des différences de structure et/ou de teinte par rapport aux échantillons et autres nuanciers. Nous recommandons donc la création préalable d'une surface d'échantillon.

CONSOMMATION D'EAU / RENDEMENT

Emballage	Couleur	Demande d'eau	Rendement
10 kg/sachet	gris	env. 1,0 – 1,5	env. 6 l
25 kg/sac	gris	env. 2,8 – 3,2	env. 15 l
10 kg/sachet	anthracite	env. 1,0 – 1,5	env. 6 l
10 kg/sachet	blanc naturel	env. 1,0 – 1,5	env. 6 l

CONSOMMATION

Consommation :

env. 5 kg pour format NF

env. 7,5 kg pour format DF

Valeurs empiriques pour 1 m² (sans gaspillage)

STOCKAGE

Stocker au sec et de manière conforme.

FORME DE LIVRAISON

- 10 kg/sachet
- 25 kg/sac

ÉLIMINATION

Grâce au Point vert, l'emballage vide peut être mis au rebut dans le système Dual allemand.

REMARQUE

Le produit présente une forte réaction alcaline en présence d'eau ou d'humidité. C'est pourquoi il faut protéger la peau et les yeux. En cas de contact cutané, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin.

Pour toute question concernant nos produits, notre service d'assistance technique se tient à votre disposition au +352 357711-1. Les données techniques se réfèrent à +20 °C et 65 % d'humidité relative. Des températures plus élevées raccourcissent les processus temporels, des températures plus basses les prolongent. Les déclarations sont faites sur la base de tests approfondis et de l'expérience pratique. Ils ne sont pas transférables à chaque demande. Nous recommandons donc d'effectuer des tests d'application si nécessaire. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques au cours du développement ultérieur. Pour le reste, ce sont nos conditions générales qui s'appliquent.

04.04.2025

NUMÉRO D'URGENCE : +49 551 19 240

quick-mix est une marque de Sievert
Sievert Luxembourg S.A.

14, rue Edmond Reuter - L-5326 Contern - Tél +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu