



AMÉNAGEMENT DES MURS ET DES SOLS

NSTA Étanchement pour tapis de pierre naturelle

mortier de scellement et pont d'adhérence pour le tapis de pierre naturelle quick-mix NST



PROPRIÉTÉS

- traitement facile

APPLICATIONS

- convient aux pièces humides et mouillées
- pont d'adhérence pour les supports non absorbants
- Pour murs et sols
- pour l'intérieur et l'extérieur

SUPPORT

Le support doit être sec, solide, propre et exempt de poussières, de produits de séparation, d'efflorescences, de couches de frittage, ainsi que de résidus nuisibles à l'adhérence.

Avec des supports non-absorbants (par ex. carreaux, béton lisse), étaler de manière audible (gratter) l'étanchéité pour tapis de pierre naturelle quick-mix sur le support à l'aide d'une truelle à lisser ; ceci garantit l'adhérence. Pré-humidifier les supports fortement absorbants. Égaliser au préalable les supports irréguliers.

MISE EN ŒUVRE

L'application en tant qu'étanchéité nécessite 2 couches, avec la brosse ou la truelle à lisser. Une fois la 1re couche appliquée, laisser sécher pendant au moins 8 heures. L'épaisseur totale de couche ne peut pas être inférieure à 2 mm.

Laisser sécher l'étanchéité env. 2 à 3 jours avant d'appliquer le tapis de pierre naturelle quick-mix. Le matériau frais doit être protégé contre l'humidité jusqu'à son durcissement complet. Avec des supports non-absorbants, gratter de manière audible l'étanchéité pour tapis de pierre naturelle quick-mix à l'aide d'une truelle à lisser (masse de ragréage) afin de réaliser une couche de contact. La masse de ragréage doit être complètement sèche avant l'application de la couche suivante d'étanchéité pour tapis de pierre naturelle quick-mix. Protéger entre-temps contre l'humidité.

Nettoyer à l'eau les outils et les appareils immédiatement après emploi.

Recouvrir avec soin les surfaces et les composants adjacents (par ex. fenêtres, tablettes de fenêtre, etc.) Éliminer immédiatement les salissures par nettoyage à l'eau.

CONSOMMATION

consommation : 6 kg pour environ 1,75 m²

STOCKAGE

Stocker au sec et de manière conforme.

FORME DE LIVRAISON

- 6 kg/sachet

ÉLIMINATION

Grâce au Point vert, l'emballage vide peut être mis au rebut dans le système Dual allemand.

REMARQUE

Respecter les mesures usuelles d'hygiène et de précaution lors de la manipulation de produits chimiques. Porter des vêtements de protection adéquats.



AMÉNAGEMENT DES MURS ET DES SOLS

NSTA Étanchement pour tapis de pierre naturelle

mortier de scellement et pont d'adhérence pour le tapis de pierre naturelle quick-mix NST

Les déclarations sont faites sur la base de tests approfondis et de l'expérience pratique. Ils ne sont pas transférables à chaque demande. Nous recommandons donc d'effectuer des tests d'application si nécessaire. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques au cours du développement ultérieur. Pour le reste, ce sont nos conditions générales qui s'appliquent.

24.05.2022

NUMÉRO D'URGENCE : +49 551 19 240

quick-mix est une marque de Sievert
Sievert Luxemburg S.A.
1, Square Peter Dussmann - L-5324 Contern - Tél +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu