



VORMGEVING VAN MUREN EN VLOEREN

NST Natuursteentapijt

natuursteengranulatie voor gebruik voor quick-mix natuursteentapijt



EIGENSCHAPPEN

- Korrelgrootte: 2 – 4 mm
- De natuursteengranulatie is kunstmatig afgerond, gewassen en gedroogd, waardoor ze erg gemakkelijk kan worden verwerkt. Alle natuursteengranulatie is volledig doorgekleurd, kleurstabiel en weersbestendig.
- quick-mix natuursteentapijt is beschikbaar in zes verschillende kleuren.

TOEPASSINGEN

- door het mengen met natuursteentapijt vloerbindmiddel resp. muurbindmiddel ontstaat een lichtechte en slijtvaste bedekking
- niet geschikt voor permanent natte ruimtes (bv. douche)
- Voor muur en vloer
- voor binnen en buiten

ONDERGROND

De ondergrond moet vast, draagkrachtig en droog zijn en vrij van stof en andere hechtingsverminderende substanties. Bij verhoogde luchtvochtigheid bestaat het gevaar dat er op de ondergrond condenswater wordt gevormd. Deze waterfilm moet volledig opgedroogd zijn.

Oneffen ondergronden eerst egaliseren.

VERWERKING

Voor verwerking als vloerbedekking de inhoud met quick-mix natuursteentapijt vloerbindmiddel mengen met een langzaam draaiende mixer. Als muurbedekking de inhoud volledig met quick-mix natuursteentapijt vaste muur en quick-mix natuursteentapijt muurbindmiddel mengen.

Bij grotere oppervlakken indien mogelijk emmers van hetzelfde batchnummer gebruiken. Bij verschillende batchnummers de inhoud van de emmers met elkaar mengen, zodat er geen gedeeltelijke kleurverschillen optreden.

Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

Aangrenzende oppervlakken en bouwelementen (bv. ramen, vensterbanken enz.) zorgvuldig afdekken. Verontreinigingen onmiddellijk afwassen met water.

VERBRUIK

verbruik: 20 kg voor ca. 1,75 m²

OPSLAG

Droog en conform de vereisten bewaren.

LEVERINGSVORM

- 20 kg/emmer

VERWIJDENRING

Verpakking volledig leegmaken en afvoeren om te recyclen.

AANWIJZING

De gebruikelijke hygiëne- en voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische producten moeten worden opgevolgd. Geschikte beschermende werkkleding dragen.

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

24.05.2022



VORMGEVING VAN MUREN EN VLOEREN

NST Natuursteentapijt

natuursteengranulatie voor gebruik voor quick-mix natuursteentapijt

NOODNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A.

1, Square Peter Dussmann - L-5324 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu