



BOUWEN – RENOVEREN – HERSTELLEN

ISP Binnenplamuur

fijn gipsplamuur



TECHNISCHE INFORMATIE

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C

Verwerkingstijd ca. 45 minuten

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

EIGENSCHAPPEN

- kleur: wit
- consistentie: plamuurbaar
- Grote hechting en vulkracht
- Bij grotere voegen geen ingevallen plaatsen of scheurvorming
- mineraal
- hoge stabiliteit
- tot op nul uittrekbaar
- gemakkelijk verwerking

TOEPASSINGEN

- om minerale pleisterondergrond effen te plamuren
- om voegen en gaten op te vullen
- Om voegen in gipskarton-, composietvezelplaten of betonnen prefabplafonds, ook zonder wapeningsstroken (gaasstroken), te vullen, te plamuren en glad te maken.
- Om scheuren, grindnesten, gaten en oneffenheden in muur- en plafondoppervlakken te herstellen
- Als fijnpleister om grote oppervlakken te plamuren, bruikbaar op alle minerale ondergronden
- Om te knutselen en te modelleren, om houders, stopcontacten e.d. te plaatsen, om lichte bouw- en isolatieplaten te leggen en te verlijmen
- voor binnen

ONDERGROND

De ondergrond moet draagkrachtig en droog zijn en vrij van stof, bekistingsolie of andere scheidingsmiddelen. Evt. reinigen resp. losse stukken verwijderen)

Vóór verwerking ondergronden voorbevochtigen, sterk zuigende oppervlakken voorzien van een geschikt absorptieremmend voorstrijkmiddel. Houten ondergronden voorbehandelen met een geschikte diepgrondering of universele grondering. Gladde oppervlakken licht opruwen. Betonoppervlakken met voldoende verhard zijn.

VERWERKING

Niet verwerken bij lucht-, materiaal- en ondergrondtemperaturen van minder dan +5 °C.

Poeder in water strooien en 2 minuten laten rijpen, vervolgens met de hand of een langzaam draaiende boormachine mengen tot een plamuurbare massa zonder klonters. Slechts zoveel materiaal aanmaken als er in 40–50 minuten kan worden verwerkt.

De verwerking gebeurt met de hand.

Beschermen tegen te snelle uitdroging en ongunstige weersinvloeden (vorst, regen enz.). Verse plamuur beschermen tegen te snelle uitdroging en ongunstige weersinvloeden.

Na het uitharden kan de plamuur gemakkelijk worden geslepen, genageld en geplugd. Vóór daaropvolgende verflagen voorbehandelen met diepgrondering.



BOUWEN – RENOVEREN – HERSTELLEN

ISP Binnenplamuur

fijn gipsplamuur

WATERBEHOEFTE/OPBRENGST

Verpakking	Waterbehoefte	Opbrengst:
1,5 kg/zak	ca. 0,9	ca. 1,65 l
5 kg/zak	ca. 3,0	ca. 5,5 l
20 kg/zak	ca. 22	ca. 22 l

VERBRUIK

verbruik: ca. 0,9 kg/m² bij lagen van 1 mm dik

OPSLAG

Droog en conform de vereisten bewaren.

LEVERINGSVORM

- 1,5 kg/zak
- 5 kg/zak
- 20 kg/zak

VERWIJDERING

Verpakking volledig leegmaken en afvoeren om te recycleren.

AANWIJZING

De gebruikelijke hygiëne- en voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische producten moeten worden opgevolgd. Geschikte beschermende werkkleding dragen.

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

25.05.2022

NOODNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A.
1, Square Peter Dussmann - L-5324 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu