



VAN EEN GRONDLAAG VOORZIEN – REPAREREN – VERBETEREN

G Gips

Gips voor elektriciteits- en schilderwerken



TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	wit
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
Verwerkingstijd	ca. 5 - 10 minuten

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

EIGENSCHAPPEN

- Snelhardend

TOEPASSINGEN

- om pluggen en gaten te dichtten
- om oneffenheden te egaliseren
- voor binnen

ONDERGROND

De te gipsen plaats vrijmaken van stof en losse stukken en de ondergrond vervolgens bevochtigen.

VERWERKING

Niet verwerken bij lucht-, materiaal- en ondergrondtemperaturen van minder dan +5 °C.

De gewenste hoeveelheid gips in zuiver, koud water (rubberen bak o.d.) strooien en 1–2 minuten laten trekken (weken). Vervolgens mengen en onmiddellijk aanbrengen en gladstrijken met een plamuurmes of truweel. Overgangen evt. onmiddellijk gelijkmaken met een nat penseel.

Na het mengen bedraagt de verwerkingstijd ca. 10 minuten. Verontreinigd resp. warm water en vuile bakken verkorten de verwerkingstijd in sommige gevallen aanzienlijk.

Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

VERBRUIK

verbruik: naargelang toepassing

OPSLAG

Droog en conform de vereisten bewaren.

LEVERINGSVORM

- 1,5 kg/zak
- 3 kg/zak
- 6 kg/zak
- 15 kg/zak

VERWIJDERING

De verpakking kan vrij van resten door Grüne Punkt via het Duale System Deutschland worden afgevoerd.

AANWIJZING

De gebruikelijke hygiëne- en voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische producten moeten worden opgevolgd. Geschikte beschermende werkkleding dragen.



VAN EEN GRONDLAAG VOORZIEN – REPAREREN – VERBETEREN

G Gips

Gips voor elektriciteits- en schilderwerken

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

25.05.2022

NOODNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A.

1, Square Peter Dussmann - L-5324 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu