

akurit GAB

Absorptieremmend voorstrijkmiddel

grondlaag voor sterk zuigende ondergronden

- verdunbaar met water
- droogtijd: ca. 3 uur
- beige geleverd voor visuele inspectie



Toepassingen

- op sterk of verschillend zuigende ondergronden, bv. cellenbeton, kalkzandsteen, lichte baksteen, gemengd metselwerk
- om een te snelle wateronttrekking van daaropvolgende coatings te verhinderen
- voor buiten en binnen

Eigenschappen

- schilderbaar
- gemakkelijk verwerking

Samenstelling

- Bindmiddelbasis: Acrylaatcopolymeren

Ondergrond

Geschikte substraten

- sterk of verschillend sterk zuigende ondergronden, bv. cellenbeton, lichte holle bakstenen, holle bakstenen of gemengd metselwerk

Toestand / Inspecties

- Voor de beoordeling van de gipssokkel moeten VOB/C DIN 18350, deel 3, DIN EN 13914-1/13914-2 en de gipsnorm DIN 18550-1/18550-2 in acht worden genomen.
- De ondergrond moet droog, zuiver, belastbaar, zuigend en vrij zijn van resten, scheidingsmiddelen, uitbloeiingen en sinterlagen die de hechting verminderen.
- Het product mag niet worden verwerkt op vochtige oppervlakken.

Voorbehandling

- Losse delen, stof en verontreinigingen die de hechting verminderen verwijderen.

akurit GAB

Absorptieremmend voorstrijkmiddel

Verwerking

Temperatuur

- Niet aanbrengen en drogen / laten instellen met lucht, materiaal- en ondergrondtemperaturen onder +5°C en ook bij verwachte nachtvorst evenals boven +30°C, direct zonlicht, sterk verwarmde ondergronden en/of sterke wind.
- Tijdens het verwerken/drogen moet ervoor worden gezorgd dat er geen luchtvochtigheid/dauwvocht op het oppervlak neerslaat.

Mengen / Voorbereiden

- Het product kan naargelang het zuiggedrag van de ondergrond worden verdund met schoon leidingwater.
- Op cellenbeton in de volumeverhouding ca. 1:2 verdunnen met zuiver leidingwater.
- Op kalkzandsteen in de volumeverhouding ca. 1:3 verdunnen met zuiver leidingwater.

Toepassing / Verwerking / Montage

- Product gelijkmatig aanbrengen met een lamsvachtrol, kwast of geschikt spuitapparaat.
- De grondlaag moet volledig door de ondergrond worden opgenomen. Na het uitdrogen mag er geen glans op het oppervlak zichtbaar blijven.

Drogen / Hardend

- Droogtijd: ca. 3 uur bij +20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid.
- Het drogen hangt af van de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en het zuigvermogen van de ondergrond.
- Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid vertragen, hoge temperaturen en/of lage luchtvochtigheid versnellen het drogen.
- Daaropvolgende coating pas aanbrengen na volledige droging.

Daaropvolgende coating / bewerkbaarheid

- Geschikt voor de daaropvolgende coating met kalk-, kalkcement- en cementpleister.
- Geschikt voor de daaropvolgende coating met gips- en kalkgipspleister.

Gereedschapsreiniging

- Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

Aanwijzingen

- Aangrenzende oppervlakken en bouwelementen (bv. ramen, vensterbanken enz.) zorgvuldig afdekken. Verontreinigingen onmiddellijk afwassen met water.

Leveringsvorm

- 5 l/emmer
- 15 l/emmer

Opslag

- Koel, vorstvrij en droog bewaren in de fabriek gesloten originele verpakking.
- In gesloten originele verpakking minstens 12 maanden na productiedatum te bewaren.

Verbruik / Opbrengst

- verbruik: ca. 200 ml/m² op cellenbeton
- De gebruikte hoeveelheid is afhankelijk van de conditie van de ondergrond, de verdunning en de applicatiemethode. Bepaal de exacte waarde door proefapplicatie op het object.

Veiligheids- en verwijderingsinstructies

Veiligheid

- Dit product bevat maximaal 5 g/l VOS.
- Bevat de werkzame stof methyl-benzyl-isothiazolinon als conserveermiddel. Kan allergische reacties veroorzaken. Informatie voor allergieklidders op +49 551 19240. Vloeibare materiaalresten mogen niet in de grond of het oppervlaktewater terechtkomen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Bij contact met de huid of ogen onmiddellijk grondig afspoelen met water.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Nadere informatie op het veiligheidsinformatieblad opvolgen.

GIS-CODE

- M-GP01 (grondlaag, gepigmenteerd, verdundbaar met water)

Verwijdering

- Verwijdering volgens de officiële voorschriften.
- Verpakking volledig leegmaken en afvoeren om te recyclen.
- Vloeibare productresten mogen overeenkomstig de Duitse afvalwetgeving (Abfallverzeichnis-Verordnung) onder afvalstofcode 08 01 20 (waterige suspensies, uitgezonderd die onder 08 01 19 vallen) worden afgevoerd.
- Ongebruikte productresten mogen overeenkomstig de Duitse afvalwetgeving (Abfallverzeichnis-Verordnung) onder afvalstofcode 08 01 12 (verf- en lakafval, uitgezonderd dat onder 08 01 11 valt) worden afgevoerd.

akurit GAB

Absorptieremmend voorstrijkmiddel

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.