



MAÇONNER – ENDUIRE – BÉTONNER

MGB Mortier pour briques de verre

Mortier de maçonnerie spécial



INFORMATIONS TECHNIQUES

Type de produit	Mortier de maçonnerie standard
Résistance à la compression	≥ 10 N/mm ²

Toutes les données indiquées sont des valeurs moyennes qui ont été déterminées en laboratoire selon les normes d'essai applicables et par des essais d'applications. Des divergences sont possibles dans la pratique.

PROPRIÉTÉS

- couleur : grise
- Répond aux exigences de la norme DIN 4242
- résistant aux intempéries et au gel après durcissement
- Bonne résistance
- traitement facile

APPLICATIONS

- pour maçonner les briques de verre ainsi que les clinkers en céramique peu ou pas absorbants
- pour l'extérieur et l'intérieur

QUALITÉ

- qualité contrôlée
- liant de haute qualité selon DIN EN 197-1
- agrégats minéraux selon DIN EN 13139
- faible teneur en chromates
- Optimisé

MISE EN ŒUVRE

Ne pas mettre en œuvre avec des températures de l'air, du matériau et du support inférieures à +5 °C.

Ne plus rajouter d'eau lors de la mise en œuvre sous peine d'entraîner des différences de couleur. Mélanger à l'aide d'un agitateur approprié jusqu'à l'obtention d'une consistance pâteuse et onctueuse, laisser reposer brièvement et mélanger à nouveau.

Remplir généreusement tous les joints d'about et d'assise avec du mortier. Le mortier débordant ne s'enlève pas. Il peut être tiré à la truelle. Enduire généreusement les armatures requises – par ex. ronds à béton – avec du mortier.

Le mortier gâché doit être mis en œuvre endéans les 2 heures.

Nous recommandons d'utiliser le mortier de jointoiment large quick-mix FUBR (également disponible en couleur) pour le jointoiment ultérieur.

CONSUMMATION D'EAU / RENDEMENT

Emballage	Demande d'eau	Rendement
10 kg/sachet	env. 1,0	env. 6 l
25 kg/sac	env. 2,5 l	env. 15 l

CONSUMMATION

consommation : Suivant le format des briques et la largeur des joints. Pour une largeur de joint d'environ 1 cm (mur en briques de verre de 8 cm d'épaisseur), il faut environ 1,2 l (env. 2 kg) de mortier par mètre.

STOCKAGE

Stocker au sec et de manière conforme.

FORME DE LIVRAISON

- 10 kg/sachet
- 25 kg/sac



MAÇONNER – ENDUIRE – BÉTONNER

MGB Mortier pour briques de verre

Mortier de maçonnerie spécial

REMARQUE

Le produit présente une forte réaction alcaline en présence d'eau ou d'humidité. C'est pourquoi il faut protéger la peau et les yeux. En cas de contact cutané, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin.

Les déclarations sont faites sur la base de tests approfondis et de l'expérience pratique. Ils ne sont pas transférables à chaque demande. Nous recommandons donc d'effectuer des tests d'application si nécessaire. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques au cours du développement ultérieur. Pour le reste, ce sont nos conditions générales qui s'appliquent.

27.05.2022

NUMÉRO D'URGENCE : +49 551 19 240

quick-mix est une marque de Sievert
Sievert Luxemburg S.A.
1, Square Peter Dussmann - L-5324 Contern - Tél +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu